

---

<b>PRODUKTTYP</b>	Vattenburen grundlack.  Färgproduktgrupp 623 enligt MaalausRYL 2012 (FI).  Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i <b>grupp M1</b> . Produkten har beviljats användningsrättigheter till märket Nyckelflaggan (Avainlippu) (FI).
<b>ANVÄNDNING</b>	FORME lämpar sig för grundlackning av parkett- och trägolv med alla slags appliceringsverktyg. För färdigstrykning används Teknos parkettlack.
<hr/>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Torrhalt</b>	Ca 31 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	En strykning med stålspackel: ca 25 m <sup>2</sup> /l 3 strykningar med stålspackel: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l En strykning med filtlackstrykare, lackpensel eller -roller: ca 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	Ca 1,0 g/ml
<b>Torktid, +20°C / 50 % RH</b>	
- applicering med stålspackel	efter 30 - 60 min
- applicering med filtlackstrykare, lackroller eller pensel	efter 2 h
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENZA BRUSH penselvtätt.
<b>Kulörer</b>	Färglös
<b>Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)</b>	Färglös: 5 L
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.

---

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling och applicering**

Slipa träytan noga, avsluta med sandpapper korn 100 eller finare. Fyll springor med GAP Parkettkit under mellanslipningen. Applicera efter den sista slipningen ett skikt FORME grundlack med en rostfri stålspackel, flotex, lackpensel eller -roller.

Applicering med stålspackel: Applicera 3–4 strykningar. Mellanslipa vid behov mellan strykningarna till exempel med slipnät eller sandpapper korn 120.

Applicering med flotex, lackroller eller -pensel: Applicera en strykning. Mellanslipa mellan strykningarna till exempel med slipnät eller sandpapper korn 120. Vid behov, applicera ytterligare en strykning med stålspackel.

Avsluta med Teknos vattenbaserade parkettlack efter grundlackningen.

Vattenbaserade grundlack kan göra att träets yta sväller något. Om man önskar en helt slät yta ska ytan slipas lätt efter den första strykningen.

Säkerställ att grundlacken är helt torr före applicering av topplack.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som lackeras ska vara torr.

Träets fukthalt bör vara  $7 \pm 2$  vikt-%.

Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

**ÖVRIG INFORMATION**

Lagringsbeständighet: I öppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.

**FÖRVARAS FROSTFRITT.**

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_2296\_Tuoteseloste.pdf