
PRODUKTTYP	Vattenburen grundlack som framhäver träets naturliga färg. Färgproduktgrupp 623 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 . Produkten har beviljats användningsrättigheter till märket Nyckelflaggan (Avainlippu) (FI).
ANVÄNDNING	TEMPO lämpar sig för grundlackning av parkett- och trägolv med alla slags appliceringsverktyg. För färdigstrykning används Teknos parkettlack.
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 32 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk färgåtgång	En strykning med stålspackel: ca 25 m ² /l 3 strykningar med stålspackel: 10 - 15 m ² /l En strykning med filtackstrykare, lackpensel eller -roller: 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid, +20°C / 50 % RH	
- applicering med stålspackel	efter 30 - 60 min
- applicering med lackroller, filtackstrykare eller lackpensel	efter 1 - 2 timmar
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Kulörer	Färglös
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 5 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

Slipa träytan noga, avsluta med sandpapper korn 100 eller finare. Fyll springor med GAP Parkettkit under mellanslipningen. Applicera TEMPO på träytan efter den sista slipningen med stålspackel, lackroller, flotex eller lackpense. Säkerställ att lacken har torkat och mellanslipa t.ex. med slipnät eller sandpapper korn 150. Vid applicering med stålspackel, applicera två skikt av TEMPO efter mellanslipningen och låt torka ordentligt.

Avsluta med Teknos vattenbaserade parkettlack efter grundlackningen.

Vattenbaserade grundlack kan göra att träets yta sväller något. Om man önskar en helt slät yta ska ytan slipas lätt efter den första strykningen.

Säkerställ att grundlacken är helt torr före applicering av topplack.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr.

Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%.

Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara $+18 - 24$ °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över $+1$ °C, ett år.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2304_Tuoteseloste.pdf