
PRODUKTTYP	Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv. Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt. Produkten har beviljats användningsrättigheter till märket Nyckelflaggan (Avainlippu) (FI).
ANVÄNDNING	NATURE MATT lämpar sig för rollerapplicering på parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen. Ger en mycket slitstark yta. Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 28 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk färgåtgång	En strykning med lackroller: 6 - 8 m ² /l En strykning med stålspackel (underhållslackning): ca 25 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid, +20°C / 50 % RH	
- applicering med stålspackel	efter 30 - 60 min
- applicering med roller	efter 2 - 4 timmar
- tål gångtrafik	efter 1 - 2 dygn
	Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENZA BRUSH penseltvätt.
Glans	Helmatt
Kulörer	Färglös
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 5 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Obehandlade och renslipade ytor:

Fyll springor med GAP Parkettkit. Förbehandla träytan med Teknos vattenbaserad grundlack enligt anvisningarna. Applicera 1–2 strykningar NATURE MATT längs med träets ådring.

Behandling med endast NATURE MATT:

Applicera ett skikt NATURE MATT på slipad träyta med roller. Mellanslipa ordentligt med slipnät korn 100–150 och applicera ytterligare ett skikt med roller. Se till att varje skikt absorberas jämnt in i ytan.

Industrilackad parkett eller tidigare lackade golv:

Rengör golvet noggrant. Mellanslipa noga med sandpapper eller slipnät korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och torka av ytan med en ren, luddfri och fuktig trasa. Applicera ett skikt med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 skikt med roller. I osäkra fall, gör ett prov för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget.

OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning.

Reparation av en yta:

För att renovera ett golv som har behandlats med NATURE MATT, åtgärda först repor och springor genom att slipa ytan varsamt med sandpapper korn 150. Applicera sedan NATURE MATT på detta område längs med träets ådring. På små, avgränsade områden kan NATURE MATT appliceras t.ex. med en skumplastroller.

Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning.

Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr.

Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%.

Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Skötselråd

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständighet: I öppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.
FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2305_Tuoteseloste.pdf