

HYDRO OIL

ytbehandling för trägolv

PRODUKTTYP	Vattenburen, enkomponent ytbehandling för trägolv. Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 5 (FI), matt.
ANVÄNDNING	HYDRO OIL lämpar sig för roller- och spackelapplicering på parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen. Ger en naturlig vaxoljad och mycket slitstark yta.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 28 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk färgåtgång	En strykning med roller: 8 - 10 m ² /l En strykning med stålspackel: 10 - 12 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH - slipbar och överlackeringsbar - brukstorr	efter 2 timmar efter 7 dygn Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penselvtätt.
Glans	Matt
Kulörer	Färglös
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 5 L

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Obehandlade och renslipade ytor:

Fyll springor med GAP Parkettkitt. Slipa ytan med korn 120. Avlägsna slipdammet. Applicera ett skikt HYDRO OIL längs med träets ådring. Mellanslipa ordentligt med korn 120–150. Avlägsna slipdammet innan ytbehandling. Upprepa applicering med tunna strykningar 1–2 gånger. Se till att varje skikt absorberas jämnt in i ytan.

Industrilackad parkett eller tidigare lackade golv:

Rengör golvet noggrant. Mellanslipa noga med sandpapper eller slipnät korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och med en ren, luddfri och fuktig trasa. Applicera ett skikt med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 skikt med roller eller spackel. I osäkra fall, gör ett prov för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning.

Ytans renovering:

För att renovera ett golv som har behandlats med HYDRO OIL, åtgärda först repor och springor genom att slipa ytan varsamt med sandpapper korn 150. Applicera sedan HYDRO OIL på detta område längs med träets ådring.

Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om produkten väl före användning.

Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.

Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%.

Luftens, ytans och produktens temperatur skall vara +18 - 25 °C och den relativa luftfuktigheten 35 - 65 % under tiden för applicering och torkning.

Skötselråd

Den behandlade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.
FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2430_Tuoteseloste.pdf