
TYP	Syrahärdande 2-komponent klarlack
ANVÄNDNING	För inredningar, möbler och andra snickeriprodukter. Anpassad för användning på UV-grundade ytor. Lämplig för användning i lackeringslinor. Endast för inomhusbruk.
SPECIELLA EGENSKAPER	Mycket snabbtorkande. Bra möbelfakta. Bra slipegenskaper. Aromatfri. Låg formaldehydavspaltning.

TEKNISKA DATA

Glans (60°)	5-80 enheter enligt Gardner.
Leveransviskositet	78-82 s, DIN-cup 4
Densitet	0,95 kg/l
Torrhalt	35 vikts-% 28 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatablad.
Lagring	Lagringsstabilitet: Se etikett.
Blandningsförhållande	9 vikt-% HARDENER 1399-12 10 vol-%
Potlife	24 tim
Systemuppbyggnad	Används både som grund och topplack. Önskas ett ljusare utseende grundas med TEKNOCOAT 1684-1X. Högsta rekommenderade påläggningsmängd 300 g/ m ² .

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Konventionell, högtryck och automatsprutning. Ridå- och valslackering.			
Torktid		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>	<u>70 °C</u>
	Slipbar	60 min	30 min	15 min
	Staplingsbar	8 tim	1-2 tim	30-40 min
Härdare	HARDENER 1399-12.			
Förtunning	TEKNOSOLV 1135-93.			
Rengöring	TEKNOSOLV 1135-93.			
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatablad.			
