

TEKNISKT DATABLAD
1 17.12.2015

TEKNOCOAT 1687

1-komponent lack
1687-5X

TYP	1-komponent syrahärdande klarlack.
ANVÄNDNING	Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.
SPECIELLA EGENSKAPER	Mycket låg formaldehydavspaltning. Snabbtorkande och bra slip-egenskaper.

TEKNISKA DATA

Glans (60°)	5-80 enheter enligt Gardner.
Leveransviskositet	40-45 s, DIN-cup 4.
Densitet	0.94-0.98 kg/lit
Torrhalt, vikt	Approx. 33 % Approx. 25 % volym
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatablad.
Lagring	Lagringsstabilitet: Se etikett.
Systemuppbyggnad	Användes både som grund och topp. Max 2 x 80-100 g/m².

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Konventionell-, automatisk- och högtryck sprutning. Ridåkörning. Doppning.		
Torktid		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Slipbar	1-2 tim.	30 min
	Staplingsbar	12 tim	1-2 tim
Förtunning	TEKNOSOLV 1135-93.		
Rengöring	TEKNOSOLV 1135-93.		
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatablad.		

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com.