

---

<b>TYP</b>	1-komponent syrahärdande klarlack.
<b>ANVÄNDNING</b>	Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk.
<b>SPECIELLA EGENSKAPER</b>	Mycket låg formaldehydavspaltning. Snabbtorkande och bra slip-egenskaper.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Glans (60°)</b>	5-80 enheter enligt Gardner.
<b>Leveransviskositet</b>	40-45 s, DIN-cup 4.
<b>Densitet</b>	0.94-0.98 kg/lit
<b>Torrhalt, vikt</b>	Approx. 33 % Approx. 25 % volym
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Se säkerhetsdatablad.
<b>Lagring</b>	Lagringsstabilitet: Se etikett.
<b>Systemuppbyggnad</b>	Användes både som grund och topp. Max 2 x 80-100 g/m <sup>2</sup> .

**ANVÄNDNINGSDATA**

<b>Applicering</b>	Konventionell-, automatisk- och högtryck sprutning. Ridåkörning. Doppning.		
<b>Torktid</b>		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Slipbar	1-2 tim.	30 min
	Staplingsbar	12 tim	1-2 tim
<b>Förtunning</b>	TEKNOSOLV 1135-93.		
<b>Rengöring</b>	TEKNOSOLV 1135-93.		
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatablad.		

---

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---