

---

<b>TYP</b>	1-komponent lackfärg.
<b>ANVÄNDNING</b>	Inredningar, möbler och andra snickeriprodukter för inomhusbruk. Lämplig för lackeringslinor. Endast för inomhusbruk.
<b>SPECIELLA EGENSKAPER</b>	Snabbtorkande. Mycket bra Möbelfakta. Bra fyllighet. Aromatfri. Ingen formaldehydavspaltning.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Glans (60°)</b>	5-80 enheter enligt Gardner.
<b>Leveransviskositet</b>	50-55 s, DIN-cup 4.
<b>Densitet</b>	0.92-0.96 kg/lit
<b>Torrhalt, vikt</b>	Approx. 26 % Approx. 19 % volym
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Se säkerhetsdatablad.
<b>Lagring</b>	Lagringsstabilitet: Se etikett.
<b>Systemuppbyggnad</b>	Används både som grund och topp lack. Högsta rekommenderade påläggningsmängd 2 x 80-150 g/m <sup>2</sup> .

**ANVÄNDNINGSDATA**

<b>Applicering</b>	Konventionell, automatisk, högtrycksprutning. Ridålackering.		
<b>Torktid</b>		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
	Slipbar	60 min	30 min
	Staplingsbar	2 tim.	1 tim.
<b>Förtunning</b>	TEKNOSOLV 1135-93.		
<b>Rengöring</b>	TEKNOSOLV 1135-93.		
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatablad.		

---

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---