



FÄRGTYP	Vattenburen alkydgrundfärg.
ANVÄNDNING	Industriell grundmålning av träfasader och trähuselement. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
SPECIALLEGSKAPER	Uppfyller kraven för P-märkning i Sverige. Används oförtunnad. Färgen skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast nästa sommar. Kan täckmålas med både dispersionsfärger och oljefärger.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	41 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 740 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 23 g/l
Teoretisk drygheit	ca 7 m ² /l (våtapplisering 195 g/m ² , torrfilm 60 µm)
Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)	
- dammtorr	efter 60 min
- klubbfri	efter 2 h
Övermålningsbar	efter 7 dygn
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten
Glans	Matt
Kulörer	Vit Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.
-----------------------	-------------------------

Vänd

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytan ska vara ren och torr.
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen appliceras med undertrycks- eller borstmaskin, spruta eller pensel.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.
