

FÄRGTYP	Blank asfaltlack baserad på petroleumharts och petroleumasfalt.
ANVÄNDNING	För inomhusmålning på betong, puts, stål, trä, träfiberskivor och eternit. Speciellt avsedd för nedre delen av väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är stor. Kan även användas i gödselrännor.
SPECIALEGENSKAPER	RANCH LADUGÅRDSLACK har en god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Har en god tvättbarhet och tål högtryckstvätt.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 50 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/e): 400 g/l. Produktens VOC: max. 400 g/l.
Praktisk färgåtgång	5 - 7 m ² /l
Densitet	0,91 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	
- klibbfri	efter 2 - 3 timmar
Övermålningsbar	efter 12 timmar
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Blank
Kulörer	Svart

SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.
-----------------------	-------------------------

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering**

En asfталtlacksmålad yta kan ej övermålas med vanliga färgtyper. Vattenburna färger häftar ej tillräckligt väl till den feta asfталtytan och med lösningsmedelsburna färger blöder asfталten genom och ger missfärgningar.

Omålade ytor: Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENZA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Äldre omålade ytor högtryckstvättas med RENZA FACADE fasad- och mögeltvätt. och sköljs noga med vatten.

Grunda med RANCH LADUGÅRDSLACK. Vid grundmålning skall färgen spädas och påföras tunt. Grundmålningen skall vara torr innan färdigmålning sker, annars kan rinningar uppstå. Rinningar kan också uppstå om färgen målas i för tjocka skikt. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

Tidigare målade ytor: Avlägsna löst sittande färg. Tvätta ytorna med RENZA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl. Efter att ytan har torkat målas den med oförtunnad RANCH LADUGÅRDSLACK.

Blanda om RANCH LADUGÅRDSLACK väl för att erhålla rätt kulör. Applicera färgen med pensel, rulle eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1272_Tuoteseloste.pdf