

---

<b>BESKRIVNING</b>	Vattenburen täckfärg
<b>ANVÄNDNING</b>	För massivt trä, mdf och fiberplattor Lämplig för lineproduktion Lämplig för ridåapplicering Endast för inomhusbruk
<b>EGENSKAPER</b>	Snabbtorkande Bra staplingsegenskaper Bra utflytning

---

**TEKNISK DATA**

<b>Densitet</b>	Ca 1,19-1,20 kg/l
<b>Torrhalt</b>	Ca 44-46 vikt-% Ca 33-35 volym-%
<b>VOC</b>	Se säkerhetsdatablad
<b>Lagring</b>	Se etikett
<b>Glans</b>	Ca 20-35 Gardner 60°
<b>Kulör</b>	Tillgänglig i olika kulörer
<b>System</b>	TEKNOCOAT AQUA 2574-1X används på vattenburna grundfärger. Den skall övermålas med 100% UV.

**REKOMMENDATION**

<b>Appliceringsmetod</b>	Ridåapplicering									
<b>Torktid</b>	<table><thead><tr><th></th><th>20°C</th><th>20 min / 50°C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hanterbar</td><td>1 h</td><td>Efter kylning</td></tr><tr><td>Staplingsbar</td><td>3 h</td><td>Efter kylning</td></tr></tbody></table>		20°C	20 min / 50°C	Hanterbar	1 h	Efter kylning	Staplingsbar	3 h	Efter kylning
	20°C	20 min / 50°C								
Hanterbar	1 h	Efter kylning								
Staplingsbar	3 h	Efter kylning								
<b>Förtunning</b>	Vatten									
<b>Rengöring</b>	Vatten och TEKNOCLEAN 1954-00, 1T021010									
<b>HÄLSA OCH SÄKERHET</b>	Se säkerhetsdatablad									

---

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---