

TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700-0X

Vattenburen grundlack

BESKRIVNING	Vattenburen klar grundlack som motverkar kvistgulning.
ANVÄNDNING	Till möbler, paneler, snickeriprodukter mm där träslaget furu används. Endast för inomhusbruk.
SPECIELLA EGENSKAPER	Motverkar kvistgulning Lågt pH Lågt VOC Väldigt viktigt med rengöring före och efter användning.

TEKNISKA DATA

Densitet	Ca 1,03-1,08 kg/l
Torrhalt	Ca 37-42 vikt-% Ca 35-37 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatablad.
Lagring	Lagringsstabilitet: Se etikett.
System	TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700-00 läggs normalt i ett skikt, 90-120 g/m ² . Övermålas med vattenburen täckfärg eller lasyr. Endast fladder eller lätt slipning rekommenderas.

REKOMMENDATION

Appliceringsmetod	Konventionell sprutning Airless sprutning Airmix sprutning						
Torktid	<table><tr><td></td><td><u>20 °C</u></td><td><u>20 min / 50 °C</u></td></tr><tr><td>Hanterbar</td><td>1 h</td><td>Efter kylning</td></tr></table>		<u>20 °C</u>	<u>20 min / 50 °C</u>	Hanterbar	1 h	Efter kylning
	<u>20 °C</u>	<u>20 min / 50 °C</u>					
Hanterbar	1 h	Efter kylning					
Förtunning	Vatten						
Rengöring	Vatten						

HÄLSA OCH SÄKERHET Se säkerhetsdatablad.