

TEKNODUR 3410

polyuretantäckfärg

FÄRGTYP TEKNODUR 3410 är en tvåkomponent polyuretantäckfärg med låg lösningsmedelshalt och med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

ANVÄNDNING Används som täckfärg i polyuretanmålningsystem.

SPECIALLEGENSKAPER Färgen bildar en film med god beständighet mot väder och mekaniska påfrestningar. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0250 eller 0290 polyuretanklarlack. Versionen TEKNODUR 3410-09 uppfyller kraven i den svenska standarden SSG 1026-TB.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande Plastdel (Comp. A): 6 volymdelar
 Härdare (Comp B): TEKNODUR HARDENER 7410 1 volymdel

Brukstid vid +23 °C 2½ h

Torrhalt 3410-05: 63 ±2 volym-%
 3410-09: 60 ±2 volym-%

Totala massan av fasta ämnen 3410-05: ca 980 g/l,
 3410-09: ca 930 g/l

Flyktiga organiska ämnen (VOC) 3410-05: ca 330 g/l,
 3410-09: ca 350 g/l

Rekommenderad skiktjocklek och teoretisk drygheit	Torrfilm (µm)	Våtfilm (µm)	Teoretisk drygheit (m ² /l)
	40	63-67	15,8-16,1
	80	126-133	7,9-8,1
	100	160-167	6,2-6,5

Flera av färgfilmens egenskaper förändras då övertjocka skikt appliceras, och därför rekommenderar vi inte att produkten appliceras i skiktjocklekar som är över tvåfaldiga jämfört med den största rekommenderade skiktjockleken.

Praktisk färgåtgång Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.

Torktid, +23°C / 50 % RH (torrfilm 40 µm)

- dammtorr (ISO 9117-3:2010) efter 40 min
- klibbfri (ISO 9117-5:2012) efter 6 h
- genomhärdad efter 7 dygn

Övermålningsbar, 50 % RH (torrfilm 40 µm)

ytans temperatur	med sig själv	
	min.	max.
+5°C	efter 20 h	-
+23°C	efter 12 h	-

Ökad skiktjocklek och högre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet förlänger i allmänhet torkningen.

Rekommenderade grundfärger: TEKNOPLAST PRIMER -seriens färger. Som grundfärg kan också användas bland annat INERTA PRIMER 5 och INERTA 51 MIOX.

Förtunning Standardförtunning:
 TEKNOSOLV 9526

Rengöring av redskap TEKNOCLEAN 6496

Glans 3410-05: halvblank
 3410-09: blank

Kulörer Färgen kan nyanseras med Teknotint- och Teknomix-nyanseringssystem. Samma nyanseringssystem borde användas under hela målningsprojektet. Fabrikskulörer enligt överenskommelse.

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts, fett samt vattenlösliga salter för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg. Beroende på underlag görs förbehandlingen enligt följande:

TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen.

Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling.

Blandning av komponenterna

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen förtunnas vid behov med TEKNOSOLV 9526.

Långsam förtunning: TEKNOSOLV 9521. Används t.ex. vid målning av stora ytor och då temperaturen är högre än rumstemperatur.

Universalförtunnningar och thinners kan ej användas, eftersom de kan reagera med härdaren.

Färgen appliceras med högtrycksspruta eller konventionell spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,015".

Färgens härdare och den bruksfärdiga blandningen innehåller isocyanater. Vid otillräcklig ventilation samt speciellt i samband med sprutapplicering rekommenderar vi användning av friskluftsmask. Vid kortvarigt eller temporärt arbete kan också andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2 användas. I detta fall bör både ögon och ansikte skyddas.

Härdarburken bör öppnas försiktigt, då tryck kan ha bildats i burken under lagringstiden.

Färgsprutan och blandningskärnen rengörs före användningen med färgens egen förtunning.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Dessutom skall temperaturen för ytan som målas och för färgen vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i torra utrymmen inomhus, i tätt försluten förpackning. Härdaren reagerar med luftens fuktighet, och därför bör öppnad härdarburk förvaras omsorgsfullt slutet, och användning inom 14 d från det burken öppnats rekommenderas.

Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_993_Tuoteseloste.pdf