

TEKNODUR COMBI 3560-05

polyuretanfärg

FÄRGTYP	TEKNODUR COMBI 3560-05 är en tvåkomponent polyuretanfärg baserad på polyaspartic med alifatiskt isocyanatharts som härdare.
ANVÄNDNING	Används i ett polyuretansystem avsett för användning utomhus. Färgen är rostskyddspigmenterad och lämpar sig därför för 1-skiaktsmålning på metallytor.
SPECIALLEGESKAPER	Färgen bildar ett skikt som har god beständighet mot mekanisk påfrestning och väder. Produkten finns också i en blank version med namnet TEKNODUR COMBI 3560-09.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande	Plastdel (Comp. A): Härdare (Comp B): TEKNODUR HARDENER 7226	3 volymdelar 1 volymdel												
Brukstid vid +23 °C	1 h													
Torrhalt	90 ±2 volym-%													
Totala massan av fasta ämnen	ca 1350 g/l													
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 100 g/l													
Rekommenderad skiktjocklek och teoretisk dryghet	<table> <tr> <th>Torrfilm (µm)</th><th>Vätfilm (µm)</th><th>Teoretisk dryghet (m²/l)</th></tr> <tr> <td>80</td><td>88</td><td>11,2</td></tr> <tr> <td>120</td><td>133</td><td>7,5</td></tr> <tr> <td>200</td><td>222</td><td>4,5</td></tr> </table>	Torrfilm (µm)	Vätfilm (µm)	Teoretisk dryghet (m²/l)	80	88	11,2	120	133	7,5	200	222	4,5	
Torrfilm (µm)	Vätfilm (µm)	Teoretisk dryghet (m²/l)												
80	88	11,2												
120	133	7,5												
200	222	4,5												

Flera av färgfilmens egenskaper förändras då övertjocka skikt appliceras, och därför rekommenderar vi inte att produkten appliceras i skiktjocklekar som är över tvåfaldiga jämfört med den största rekommenderade skiktjockleken.

Praktisk färgåtgång Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.

Torktid, +23°C / 50 % RH (torrfilm 120 µm)

- dammtorr (ISO 9117-3:2010) efter 40 min
- klubbfri (ISO 9117-5:2012) efter 3 h
- genomtorr (ISO 9117-1:2009) efter 4 h

Övermålningsbar, 50 % RH (torrfilm 120 µm)

ytans temperatur	med sig själv	
	min.	max.
+5°C	efter 12 h	efter 24 h
+23°C	efter 4 h	efter 8 h

Förtunning Standardförtunning:
TEKNOSOLV 9526

Rengöring av redskap TEKNOCLEAN 6496

Glans 3560-05: halvblank

Kulörer Enligt överenskommelse.

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts, fett samt vattenlösliga salter för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg. Beroende på underlag görs förbehandlingen enligt följande:

STÅLYTOR: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). Den blästrade ytans ytråhet bör vara grov (komparator "G") ISO 8503-2 (G). Tunnpåslätsytor förbehandlas med t.ex. fosfatering.

TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen.

ZINKYTOR: Varmförzinkade stålkonstruktioner som kommer att utsättas för väderpåverkan kan målas ifall ytorna sandsveps (SaS) så, att hela ytan blir matt. Lämpliga blästermaterial är t.ex. aluminiumoxid och natursand. Enligt standard ISO 12944-5 rekommenderas målning inte för varmförzinkade konstruktioner som kommer att bli nedsänkta i vätska eller jord. Målning av förzinkade konstruktioner som kommer att bli nedsänkta i vätska eller jord måste diskuteras skilt med Teknos.

ALUMINIUMYTOR: Ytorna behandlas med RENSA STEEL plättvätt. Ytor som utsätts för väderpåfrestning uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS) eller slipning.

Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling.

Blandning av komponenterna

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före komponenterna blandas samman måste plastdelen omröras tills den är homogen. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. Rör om minst 5 minuter. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen förtunnas vid behov med TEKNOSOLV 9526.

Andra förtunningsmedel: TEKNOSOLV 1129, snabb förtunning.

Universalförtunningsmedel och thinners kan ej användas, eftersom de kan innehålla alkoholer som reagerar med härdaren. Färgen appliceras med konventionell spruta eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017".

Färgsprutan och blandningskärlet rengörs före användningen med färgens egen förtunning.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr och den relativa luftfuktigheten ska vara under 80 %. Luftens och ytans temperatur ska under tiden för appliceringen och torkningen vara över -5°C. Då färgen blandas och sprutas ska den ha en temperatur på över +15°C. Ytans och färgens temperatur ska vara minst 3°C över luftens daggpunkt.

Färgens härdare och den bruksfärdiga blandningen innehåller isocyanater. Vid otillräcklig ventilation samt speciellt i samband med sprutapplicering rekommenderar vi användning av friskluftsmask. Vid kortvarigt eller temporärt arbete kan också andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2 användas. I detta fall bör både ögon och ansikte skyddas.

ÖVRIG INFORMATION

Härdaren reagerar med luftens fuktighet, och därför bör härdardelen förvaras i slutet kärl och i torra utrymmen inomhus. Härdaren har begränsad lagringstid.

Öppnad härdarburk bör användas inom två veckor.

Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_1348_Tuoteseloste.pdf