DATABLAD 649
6 10.09.2010

TEKNOL JRM
kantfärg

FÄRGTYP	Vattenburen akrylatfärg.
ANVÄNDNING	Används för målning av kanterna på filmbelagd plywood och spånskiva. Används också för att skydda ändträ. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra, att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
SPECIALEGENSKAPER	Färgen är ytterst elastisk och den har låg permeabilitet för vatten. Väderbeständigheten är god.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	ca 43 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 650 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 0 g/l
Teoretisk dryghet	8 m²/l (våtfilm 125 µm, torrfilm 55 µm)
Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)	
- dammtorr	efter 1 h
- klibbfri	efter 1 h 20 min
	Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.
Övermålningsbar	efter 2 h
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten
Glans	Halvmatt
Kulörer	Vit, svart och brun. Övriga kulörer enligt överenskommelse. Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Vänd

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Ytan skall vara ren och torr.
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med spruta.

Färgen appliceras i 2 - 3 skikt med torkning mellan skikten.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.