

**TEKNOPAINT 0078**
akrylfärg

FÄRGTYP	TEKNOPAINT 0078 är en snabbtorkande, matt akrylfärg avsedd för industriellt bruk. Färgen är väder- och ljusbeständig.
ANVÄNDNING	Används som skyddsfärg för betong i industriell målning (t.ex. betongbroar och andra betongstrukturer för transport) samt för andra mineraliska ytor i väginfrastruktur.
SPECIALLEGENSKAPER	TEKNOPAINT 0078 torkar mycket snabbt och bildar en hård och hållbar yta efter torkningen.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 53 ±2 volym-%

Totala massan av fasta ämnen ca 1300 g/l

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca 430 g/l

Rekommenderad skiktjocklek och teoretisk drygheit	Våt film (µm)	Torrfilm (µm)	Teoretisk drygheit (m ² /l)
	300	153-165	3.3
	200	102-110	5.0

Praktisk färgåtgång Alla värdena baseras på teori, och avvikelser på grund av bl.a. applicering och kvaliteten på objektets yta kan förekomma.

Drying time, +23°C / 50% RH (DFT 160 µm)

- dammtorr (ISO 9117-3:2010)	efter 8 min
- klibbfri (ISO 9117-5:2012)	efter 15 min
- genomtorr	efter 30 min

Överdriven skiktjocklek och hög relativ luftfuktighet kan förlänga torktider.

Förtunning och rengöring av redskap TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9514

Glans Matt

Kulörer Basfärger 1 - 3 och flera standardkulör.

Färgen ingår i Teknotint-nyanseringssystemet.

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Ytan som målas ska vara torr och fri från oljor och fetter. Före applicering av färg ska ytan rengöras från löst material, såsom damm, sand och lera, som försvagar färgens vidhäftning till underlaget.

Applicering

Färgen ombländas väl före användningen.

Färgen lämpar sig för både lågtrycks- och högtryckssprutning.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_1721_Tuoteseloste.pdf