

**LACKTYP**

PANELLACK är en vattenspädbar och nästan luktfri dispersionsklarlack för inomhusbruk. Lacken innehåller UV-skydd. Färgproduktgrupp 511 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 71.1 enligt MaalausRYL 2001) (FI). Glansgrupp 4 (FI), halvmatt.

ANVÄNDNING

Speciellt lämplig för lackering av panelväggar och -tak. Kan också användas på väggar och tak av spånskiva. Rekommenderas ej för golv, parkett eller möbler.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 33 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l 2010. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång10 - 14 m²/l**Densitet**

1,0 g/ml

Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %**- dammtorr**

efter ½ timme

- slipbar och

efter 12 h

överlackeringsbar**- brukstorr**

nästa dag

Förtunning och rengöring av redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans

Halvmatt

Kulörer

Färglös

Lacken ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Avlägsna fett och smuts. Mattslipa den gamla, intakta lackytan. Om lackytan flagar av, bör den slipas bort.

Lackering

Rör om lacken mycket omsorgsfullt ända till kärlets botten. Påför lacken i två skikt i riktning med träets fibrer. När det första skiktet har torkat, kan ytan slipas lätt för att avlägsna uppresta träfibrer. Vid behov kan lacken förtunnas för den första lackeringen. Det andra skiktet påförs med oförtunnad lack.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_601_Tuoteseloste.pdf