
PRODUKTTYP	Bruksfärdigt, vattenspädbart lätt allroundspackel. Färgproduktgrupp 82 enligt MaalausRYL 2012 (FI).
ANVÄNDNING	Används för del-, skarv- och bredspackling av väggar och tak i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara av gips, fiberskiva, betong, lättbetong, puts osv. Lämplig också för utjämning av skivfogar.
SPECIALLEGENSKAPER	SILORA LF har god vidhäftning och fyllförmåga.
GODKÄNNANDEN	Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 (FI). Produkten har CE-godkännande. Ytterligare information: se sida 2: "CE-MÄRKNING". SILORA LF har beviljats det nordiska miljömärket (Svanen).
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 58 vikt-%
Skiktthjocklek	0 - 4 mm
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk färgåtgång	Vid bredspackling 1 l/m ² då skiktthjockleken är 1 mm. Vid del- och skarvspackling två gånger på gipsskiva ca 0,3 l/m ² .
Partikelstorlek	Max. 0,2 mm
Densitet	1,2 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	2 - 3 timmar/mm beroende på skiktthjockleken. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Rengöring av redskap	Vatten
Kulörer	Ljusgrå
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	0,4 L, 3 L, 10 L
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Spröda underlag och obehandlade träytor bör grundas före spacklingen.

Applicering

Spacklet bredds ut med spackelspade. Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet.
Den torra spackelytan kan övermålas eller tapetseras. De spacklade ytorna bör förlimmas före tapetseringen.
Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.
Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.


Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning.

KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET

Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008.
Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten:
Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetskläder som skyddar från färgstänk.
Om nödvändigt använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk.
Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P.
Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com

CE-MÄRKNING

	
Teknos Oy Spiselvägen 3, PB 107 00371 Helsingfors, Finland 13	
EN 15824 Material för slutbehandling av gipsplattor. Inomhusbruk. Handapplicering.	
Vidhäftning	> 0,35 MPa
Reaktion vid brandpåverkan	B-s1, d0

	
Teknos Oy Spiselvägen 3, PB 107 00371 Helsingfors, Finland 13	
EN 13963 Skarvspackling av gipsskivor.	
Reaktion vid brandpåverkan	B-s1, d0
Böjhållfasthet	> 320 N



RU_1055_Tuoteseloste.pdf