
PRODUKTTYP	Bruksfärdigt, vattenburet fogspackel. Färgproduktgrupp 82 enligt MaalausRYL 2012 (FI).
ANVÄNDNING	Används för spackling av fogar på vägg- och takytor av gips i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan också vara av fiberskiva, betong, lättbetong, puts e.d. Kan också användas till bredspackling.
GODKÄNNANDEN	Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 (FI). Produkten har CE-godkännande. Ytterligare information: se sida 2: "CE-MÄRKNING". SILORA J har beviljats det nordiska miljömärket (Svanen).
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 61 vikt-%
Skiktjocklek	0 - 2 mm
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk färgåtgång	Vid bredspackling 1 l/m ² då skiktjockleken är 1 mm. Vid del- och skarvspackling två gånger på gipsskiva ca 0,3 l/m ² .
Partikelstorlek	Max. 0,07 mm
Densitet	1,3 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %	2 - 3 timmar/mm beroende på skiktjockleken. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Rengöring av redskap	Vatten
Kulörer	Beige
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	3 L, 10 L, 15 L

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.
Spröda underlag och obehandlade träytor bör grundas före spacklingen.

Applicering

Spacklet bredds ut med spackelspade eller -spruta. Munstycke för högtryckssprutan 0,029 - 0,035". Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet. Den torra spackelytan kan övermålas eller tapetseras. De spacklade ytorna bör förlimmas före tapetseringen. Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.
Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning.

KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET

Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten:
Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetskläder som skyddar från färgstänk.
Om nödvändigt använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk.
Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P.
Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com

CE-MÄRKNING

	
Teknos Oy Spiselvägen 3, PB 107 00371 Helsingfors, Finland 13	
1 A - EN 13963	
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1, d0
Böjhållfasthet	> 320 N

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1059_Tuoteseloste.pdf