

FÄRGTYP

Vattenburen, hybridbindemedelsbaserad, icke filmbildande lasyr för utomhusbruk. Skyddar träytor från fukt, nedsmutsning och nyanserad produkt även från solens UV-strålning.

Färgproduktgrupp 481 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

ANVÄNDNING

Används på nya och med icke filmbildande träskyddsmedel eller lasyr tidigare behandlade träytor, t.ex. fasader, dörrar, fönsterkarmar, staket och stolpar. Rekommenderas speciellt för stockytor.

Ej lämplig på filmbildande träskyddsmedel eller lasyrer, ej heller i växthus, drivbänkar eller fähus.

Användning av endast färglöst WOODEX AQUA CLASSIC rekommenderas inte eftersom nyanseringen skyddar träytan från solens UV-strålning som får ytan att gråna.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 20 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång

Sågat virke	5 - 8 m ² /l
Hyvlat trä och stock	8 - 12 m ² /l

Densitet

Ca 1,0 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

16 timmar
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av redskap

Används oförtunnad. Arbetsredskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.

Glans

Kan ej definieras. Lasyren sugs in i träets porer.

Kulörer

Färglös och laserande kulörer.
Den slutliga kulören syns först när ytan har torkat.

Väderbeständighet

God

LAGRING

Förvaras frostfritt.

Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)

Färglös: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm.

förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Rengör ytan från löst material, smuts och damm med stål- eller rotborste eller med stålskrapa.

För obehandlat trä rekommenderas grundning med grundolja ur WOODEX-serien. Ytorna får torka 1 dygn.

Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.

Applicering

Rör om WOODEX AQUA CLASSIC väl före användningen. Reservera i samma kärl hela den mängd lasyr som behövs för en enhetlig yta, för att undvika uppkomst av kulördifferenser. Lasyren bör omblandas även under arbetets gång.

Applicera WOODEX AQUA CLASSIC med pensel, borste eller spruta.

På obehandlade träytor stryks 1 - 2 skikt WOODEX AQUA CLASSIC beroende på kulörton och det resultat man vill uppnå.

Stryk alltid hela stocken eller brädan jämnt och på en och samma gång för att undvika skarvställen. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. Penselstrykning rekommenderas för det första skiktet. Efter sprutapplicering ska ytan efterslätas med pensel.

Användning av endast färglös lasyr rekommenderas inte.

Träytor som behandlats med WOODEX AQUA CLASSIC kan underhållsmålas med Teknos vatten- och lösningsmedelsburna lasyrer, samt täcklasyrer och husfärger.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under behandlingen och torktiden skall luftens, ytans och lasyrens temperatur vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.



RU_1691_Tuoteseloste.pdf