

WOODEX AQUA SOLID
täcklasyr**FÄRGTYP**

Vattenburen, akrylat/alkydbaserad täcklasyr för utomhusbruk.
Färgproduktgrupp 463 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI).

ANVÄNDNING

Används för ombehandling av gamla, urblekta träskyddsytor och för att förenhetliga kulören på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar. På stocktor rekommenderar vi WOODEX lasyrer.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 37 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen
(VOC)**

EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång

Sågat virke	5 - 8 m ² /l
Hyvlat virke	8 - 10 m ² /l

Densitet

Ca 1,2 g/ml

**Torktid, +23°C / 50 % RH
- övermålningsbar**

efter 12 timmar. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

**Förtunning och rengöring av
redskap**

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.

Glans

Halvmatt

Kulörer

Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Väderbeständighet

God

**Förpackningsstorlekar
(tillgängligheten varierar landvis)**

Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Träytan borde skyddas så snart som möjligt när den utsätts för väderpåverkan. Åtminstone grundbehandlingarna, impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från lösa partiklar, damm och smuts. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENZA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt.

Träytan grundas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Applicera med pensel eller spruta. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Den grundade träytan grundmålas med ca 10 volym-% förtunnad WOODEX AQUA SOLID. Låt torka ca 12 h. Applicera med pensel. Vid sprutapplicering efterslätas den våta färgytan med pensel. Alternativt kan NORDICA PRIMER användas för grundmålningen, för att uppnå den mest hållbara behandlingen. Torktiden är 1–3 dygn beroende på temperaturen och luftfuktigheten. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

TIDIGARE MÅLAD/MED TRÄSKYDD BEHANDLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut eller reparera trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, lossnande eller löst sittande gammal färg eller träskydd och grånad eller luddig träyta med t.ex. skrapa, stålborste eller infravärmare. Det bör undvikas att förorsaka onödiga skador på träytan. Gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt.

Ytorna tvättas med RENZA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt. Undvik att i onödan väta ner träkonstruktionerna vid tvättningen.

Den bara träytan på skadade partier grundas med en grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Grundade skadade partier grundmålas sedan med ca 10 volym-% förtunnad WOODEX AQUA SOLID. Låt torka ca 12 h.

Täckmålning

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen förtunnas vid behov med vatten 5–15 volym-%. Förtunningen fördröjer något färgens torkning och underlättar således appliceringen i varmt väder. Förtunningen kan dock också försvaga färgens täckförmåga.

För att undvika kulördifferenser vid målning av stora, enhetliga ytor måste tillräckligt med färg för hela ytan reserveras från en och samma nyanseringssats och/eller tillräckligt med färg blandas i ett och samma kärl.

WOODEX AQUA SOLID appliceras med pensel. Vid sprutapplicering efterslätas den våta färgytan med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017–0,021". Grundmålade eller tidigare målade ytor täckmålas 1–2 gånger beroende på ytans grovhet, underlagets kulör och/eller kulörens täckning. Undvik för tjocka färgfilmer på stockytor.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

Om temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, kan färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning försämrast.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



FI_1702_Tuoteseloste.pdf