

**PRODUKTTYP**

Lösningsmedelsburen, impregnerande, torkande olja för utomhusbruk.

Färgproduktgrupp 741 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

**ANVÄNDNING**

Används för behandling av nytt och bleknat hårdtä, värmebehandlat trä och också för teak, ek och mahogny. Den bruna hårdträoljan återställer den ursprungliga kulören på bleknade hårdträtor. Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX HARDWOOD OIL upprepas årligen.

Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt**

Ca 35 volym-%

**Flyktiga organiska ämnen (VOC)**

Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.

**Praktisk färgåtgång**

Sågat virke  
Hyvlat virke

5 - 8 m<sup>2</sup>/l

8 - 10 m<sup>2</sup>/l

**Densitet**

Ca 0,85 g/ml

**Torktid vid +23°C**

- klibbfri

efter 8 timmar

- torr

efter 16 timmar

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

**Förtunning och rengöring av redskap**

Används oförtunnad. Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta).

**Glans**

Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.

**Kulörer**

Brun och i sprayflaska också färglös

**Väderbeständighet**

Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om året.

**Förpackningsstorlekar**

(tillgängligheten varierar landvis)

**Brun:** 0,5 L, 1 L och 500 ml spray

**Färglös:** 500 ml spray

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

**Applicering**

Produkten omblandas väl före användningen.

Rör om väl i burken före appliceringen. Applicera WOODOX HARDWOOD OIL med pensel eller svamp. Även doppmålning kan användas.

Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills ingen olja sugts in i ytan. Överflödiga olja torkas av ca 30 minuter efter appliceringen.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_1700\_Tuoteseloste.pdf