

PRODUKTTYP

WOODEX EKO är en vattenburen, oljebaserad speciallasyr. Den är lätt att stryka, den varken rinner eller stänker vid målningen och skyddar träet effektivt från fukt, nedsmutsning och nyanserad produkt även från solens UV-strålning.

Färgproduktgrupper 482 och 485 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

ANVÄNDNING

Nya och tidigare med laserande träskydd eller lasyr behandlade trätor utomhus, t.ex. bräd- och stockväggar, foderbräden, dörrar, fönsterkarmar och staket. Lämplig också för behandling av tryckimpregnerat trä.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 30 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång

Sågat virke
Hyvlat trä och stock

5 - 8 m²/l
8 - 12 m²/l

Densitet

1,0 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

efter 16 timmar
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av redskap

Förtunnas vid behov med vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans

Halvblank

Kulörer

Färglös och laserande kulörer. Den slutliga kulören blir synlig när ytan torkat.

Väderbeständighet

Ytterst god.

Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)

Färglös: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling****NYA TRÄYTOR:**

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stockytor grundas med grundolja ur WOODEX-serien före den egentliga behandlingen, och ytorna får torka ett dygn.

YTOR SOM TIDIGARE BEHANDLATS MED TRÄSKYDD ELLER LASYR:

Underlaget rengörs från löst material, smuts och damm.

Lossnande och löst sittande gammal lasyr samt träets luddiga ytskikt avlägsnas t.ex. med stålborste och stålskrapa.

Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.

Tryckimpregnerat trä bör få vara minst ett halvt år utsatt för väder och vind innan det behandlas med WOODEX EKO.

Applicerings

Rör om lasyren väl före användningen.

Före den egentliga behandlingen är det skäl att göra en provstrykning på en yta som motsvarar den som skall laseras.

Slutresultatet påverkas av träytans porositet och uppsugningsförmåga, av antalet behandlingar och av appliceringssättet.

Utseendet för hyvlat och ohyvlat trä är efter en strykning olika, fastän behandlingen har gjorts med lasyr ur samma burk.

Applicera WOODEX EKO i ett eller två skikt beroende på kulörtonen och det resultat man vill uppnå. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Då man vill bibehålla kulörtonen på gamla ytor, kan färglös WOODEX EKO blandas i den använda kulören. Blandningen bör omröras mycket omsorgsfullt.

Användning av endast färglös lasyr rekommenderas inte på grund av begränsad väderbeständighet.

Applicera WOODEX EKO med pensel, målningsborste eller spruta.

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017".

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

LAGRING

FÖRVARAS FROSTFRITT.



RU_1491_Tuoteseloste.pdf