

TEKNOS LIGHT FILLER
reparationsspackel

PRODUKTTYP	TEKNOS LIGHT FILLER är ett lätt reparationsspackel. Produkten är lättarbetad, krymper inte och är lättslipad.
ANVÄNDNING	Används för lagning av vanligen förekommande vägg- och takytor inomhus. Använd inte på ytor med konstant vattenbelastning. TEKNOS LIGHT FILLER kan övermålas direkt efter tork med vattenburen eller lösningsmedelsburen färg.
<hr/>	
TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 45 vikt-%
Kornstorlek	Max. 0,10 mm
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Fyllförmåga	Upp till 75 mm. Rekommenderas att man lägger i flera omgångar om max 15 mm per skikt om tjockare skikt ska uppnås.
Vidhäftning	Har god vidhäftning mot gips, betong och puts.
Densitet	ca. 550 kg/m ³
Torktid	Ca 30 minuter per mm. Övermålningsbar efter ca 30 minuter, längre tid vid tjockare skikt. Torktiden varierar beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Rengöring av redskap	Vatten
Kulörer	Vit
<hr/>	
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Applicering**

För hand med spackelverktyg.

Övrigt

Vid slipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.
Spacklade ytor bör förlimmas före tapetsering.

Appliceringsförhållanden

+10°C – 35°C. Luftfuktigheten i lokalen bör vara över 20 % RF.

Lagring

Lagringsbeständigheten är max. 12 månader i obruten förpackning. Bör lagras svalt, +5 – +20°C, och väl försluten.
Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_2351_Tuoteseloste.pdf