

ТИП ПРОДУКТУ Матова водорозчинна дисперсійна фарба, що містить акрилат, для внутрішніх поверхонь.
Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.

ЗАСТОСУВАННЯ Цю фарбу можна наносити на нові та попередньо пофарбовані внутрішні стіни й стелі з бетону, штукатурки, шпаклівки, цегли чи будівельних плит, коли потрібна міцна матова поверхня.
Не можна наносити на двері, вікна та меблі.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок Об'ємна частка — прибл. 38 %

Леткі органічні сполуки (VOC) Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/a): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.

Практичні витрати поверхня

Попередньо пофарбована	7–10 м ² /л
	5–8 м ² /л
Шпаклівка та деревоволокниста плита	4–7 м ² /л
Бетонна й поштукатурена поверхня	

Щільність прибл. 1,3 г/мл

**Час висихання (+23°C/
50%RH)**

- від пилу

- нанесення наступного шару

через
½ годин
и через
1 годину
Процес висихання уповільниться за умов низької температури та/або високої вологості.

Розчинник, очищувач Вода. Негайно після використання вимийте інструменти водою.

Блиск Матова

Кольори Бази 1 і 3, які можна тонувати для отримання відтінків згідно з картами кольорів для внутрішніх поверхонь.
Молочно-білий T1327 (TC-8168)

Стійкість до миття та зносостійкість Гарна зносостійкість пофарбованої поверхні.
Стійкість до вологого стирання відповідає класу 2 згідно зі стандартом EN 13300 (ISO 11998). Витримує понад 5000 проходів щіткою, SFS 3755.

Пакування (наявність залежить від країни)

База 1: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
База 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Молочно-білий T1327 (TC-8168): 18 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.
Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER.
Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохлу шпаклівку та видаліть пил.

Ґрунтування

Сталеві поверхні потрібно ґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA.
Пофарбуйте гальванізовані поверхні фарбою TREND 7.
Пофарбуйте інші поверхні фарбою TREND 7 або ґрунтуйте фарбою TREND 3.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу.
Фарбу за потреби можна розбавити водою.
Наносьте в один або два шари пензлем, валиком або розпилувачем.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %.
Гарне провітрювання під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

Інструкції з експлуатації

Плівка фарби остаточно формується прибіл. через 4 тижні за нормальних умов, після чого вона стає максимально стійкою та міцною. До цього слід доглядати за пофарбованою поверхнею з обережністю.

Пофарбовану поверхню можна піддавати легкому чищенню. Під час чищення використовуйте вологу тканину, м'яку губку чи подібні засоби. Уникайте застосування щітки чи жорстких абразивних засобів.

Зберігання

Не допускайте замерзання.

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
