

ТИП ПРОДУКТУ

Водорозчинна акрилатна фарба для внутрішніх стін і стель. Запобігає утворенню цвілі.
Блиск: напівматова.

Ця фарба разом із вологостійким покриттям TIMANTTI W входить до системи покриття для вологих приміщень, схваленої у Швеції (Måleribranschens Våtrumskontroll, MVK).

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.

ЗАСТОСУВАННЯ

Особливо підходить для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях, які мають бути стійкими до миття та зношення, наприклад на кухнях, у ванних кімнатах і передпокоях, на сходах, у дитячих садках, школах, лікарнях, на підприємствах харчової промисловості та інших подібних об'єктах.

Фарбу TIMANTTI 20 можна наносити на заґрунтовані бетонні, поштукатурені, зашпакльовані та цегляні поверхні, а також на будівельні плити, дотримуючись інструкцій із фарбування. Ця фарба також підходить для повторного фарбування поверхонь, що раніше фарбувалися алкідними й дисперсійними фарбами.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибл. 38 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/a): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.

Теоретичні витрати

8 м²/л Практичні витрати залежать від якості поверхні й обраного методу нанесення.

Щільність

1,3 г/мл

Час висихання (+23°C/ 50%RH)

- від пилу
- нанесення наступного шару

через 1 годину
через 2 години
Процес висихання уповільниться за умов низької температури та/або високої вологості.

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти теплою водою та засобом для чищення пензлів RENSA BRUSH.

Блиск

Напівматова, глянець прибл. 20 (під кутом 60°)

Кольори

Бази 1 і 3. Продукт включено до системи тонування Teknomix.
Молочно-білий T1724 (T1327)

Стійкість до миття та зносостійкість

Дуже гарна зносостійкість пофарбованої поверхні.
Пофарбовану поверхню можна часто мити.

Стійкість до вологого стирання відповідає класу 1 згідно зі стандартом EN 13300 (ISO 11998).

Пакування

(наявність залежить від країни)

База 1: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
База 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Молочно-білий T1724 (T1327): 18 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте поверхню від бруду та пилу.
Вимийте попередньо пофарбовані брудні поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохла шпаклівку та видаліть пил.

Ґрунтування

ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ. Нанесіть на бетонні, поштукатурені, зашпакльовані та цегляні поверхні, а також будівельні плити вологостійке покриття TIMANTTI W, дотримуючись інструкцій із використання.
У СУХИХ ПРИМІЩЕННЯХ заґрунтуйте зазначені вище поверхні ґрунтувальною фарбою TIMANTTI 3.

Сталеві поверхні потрібно заґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA. Заґрунтуйте гальванізовані поверхні ґрунтувальною фарбою TIMANTTI 3.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу.
Фарбу можна за потреби розбавити водою, але після розведення може погіршитися покривна здатність фарби.
Наносьте валиком, розпилювачем або щіткою.
Рекомендоване сопло для безповітряного розпилювача — 0,017–0,021".

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +10 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Процес висихання прискорюється за низької вологості повітря та/або температури понад + 21 °С. Нанесення проходитиме легше за високої вологості та/або в разі зниження температури в місці проведення робіт. Провітрювання після фарбування прискорить процес висихання.

Інструкції з експлуатації

Плівка фарби остаточно формується прибіл. через 4 тижні за нормальних умов, після чого вона стає максимально стійкою та міцною. До цього слід доглядати за пофарбованою поверхнею з обережністю.

Пофарбовану поверхню можна за потреби чистити нейтральним мийним засобом (рН 6–8). Для дуже брудних поверхонь також можна використовувати слабкі лужні мийні засоби (рН 8–10). Залишки мийного засобу та бруд слід витерти ганчіркою та/або промити чистою водою. Під час чищення використовуйте тканину, м'яку губку чи подібні засоби. Уникайте застосування щітки чи жорстких абразивних засобів. Використовуючи мийні засоби, дотримуйтесь інструкцій їхніх виробників щодо розбавлення та інших дій.

Зберігання

Не допускайте замерзання.

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
