

ТИП ФАРБИ

паронепроникну плівку.

Водорозчинне вологостійке покриття на акрилатній основі, що утворює

Це вологостійке покриття разом із фарбою TIMANTTI 20 входить до системи покриття для вологих приміщень, схваленої у Швеції (Måleribranschens Våtrumskontroll, MVK).

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для нанесення в якості вологостійкого покриття на стіни й стелі у вологих приміщеннях, на які потім наноситься фінішне покриття фарбами із серії TIMANTTI.

Може наноситися на зашпакльовану чи бетонну поверхню, різні будівельні плити, скловолокнисті шпалери, приклеєних клеєм для вологих приміщень тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибл. 40 %

**Леткі органічні сполуки
(VOC)**

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л. VOC продукту: макс. 140 г/л.

Практичні витрати

Нерозбавлене покриття: 4-8 м²/л

Щільність

прибл. 1,0 г/мл

**Час висихання (+23°C/
50%RH)**

- від пилу

- нанесення наступного шару

через 2 години

через 4 години. Наступний шар потрібно нанести

протягом 12 годин. Холод і/або волога

уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти теплою водою та засобом для чищення пензлів RENZA BRUSH.

Кольори

Прозоро-зелений

Пакування

(наявність залежить від країни)

0,9 л, 2,7 л, 9 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.
Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Повністю зніміть синтетичні шпалери та керамічну плитку.
Відшліфуйте тверді чи глянцевої поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
Вирівняйте поверхню шпаклівкою для вологих приміщень SILORA LW. Після цього відшліфуйте поверхню та видаліть пил.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте покриття TIMANTTI W.
Наносьте пензлем або валиком.

Нанесіть перший шар вологостійкого покриття, розбавленого водою в співвідношенні 1 : 1. Другий шар слід нанести нерозбавленим вологостійким покриттям після висихання першого шару протягом 1–2 годин. Скловолокнисті шпалери, приклеєні на вологостійке покриття TIMANTTI W, мають бути оброблені поверх в один шар нерозбавленим вологостійким покриттям TIMANTTI W методом «мокре по мокрому».

Нанесення фінішного покриття

Після висихання поверхні протягом приблизно 4 годин можна нанести фінішне покриття із серії TIMANTTI. Наступний шар потрібно нанести протягом 12 годин.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою.
Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та покриття має бути вище +10 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %.
Гарне провітрювання під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Потрібно зберігати в прохолодному місці в герметично закритій ємності.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
