

ТИП ПРОДУКТУ	Водорозчинний 1-компонентний лак для дощатих і дерев'яних підлог. Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів M1 . Продукт отримав право на маркування символом Key Flag, яким позначаються виробни, виготовлені у Фінляндії.
ЗАСТОСУВАННЯ	Лак SAFIR 55 можна наносити пензлем для лаку чи малярним пензлем на дощаті та дерев'яні підлоги, а також на дерев'яні сходи. Не підходить для лакування поверхонь з алмазної сосни та порід деревини, що пройшли хімічну обробку, як-от копченого дуба.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибл. 30 %
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л. VOC продукту: макс. 140 г/л.
Практичні витрати	Нанесення пензлем для лаку чи малярним пензлем в один шар: 10–14 м ² /л
Щільність	прибл. 1,0 г/мл
Час висихання (+20°C/ 50%RH)	
- нанесення сталевим шпателем	через 15–30 хвилин
- нанесення пензлем	приблизно через 2 години
- витримує легке ходіння	через 1–2 дні
	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Розчинник, очищувач	Вода. Негайно після використання вимийте інструменти водою та засобом для чищення пензлів RENZA BRUSH.
Блиск	Напівглянцевий
Кольори	Прозорий
Пакування (наявність залежить від країни)	Прозорий: 1 л, 5 л
МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні та нанесення**

Дерев'яна поверхня має бути сухою, ретельно відшліфованою та очищеною від пилу й інших забруднень. Використання без ґрунтувального лаку.

Налійте лак на підлогу біля задньої чи бокової стіни та розпочніть лакування вздовж напрямку волокон деревини. Просувайтеся за напрямком волокон і наносьте лак повільними, довгими рухами, уникаючи кругових рухів.

Наносьте лак без зупинок на одну чи дві дошки за раз, починаючи від стіни. Зупиніться біля дверного отвору та вилийте залишки лаку в окрему ємність. Дайте лаку висохнути протягом принаймні двох годин. Злегка відшліфуйте підлогу шліфувальним папером № 100–150 або зачистьте її, наприклад сталевим шпателем або скребком. Видаліть пил від шліфування пілососом, а потім протріть поверхню вологою тканиною. Повторіть лакування 1–2 рази.

Використання з ґрунтувальним лаком.

Заґрунтуйте дерев'яну поверхню водорозчинним ґрунтувальним лаком Teknos згідно з інструкціями. За потреби після нанесення першого ґрунтувального шару виконайте проміжне шліфування шліфувальним папером або абразивною сіткою № 150.

Нанесіть 2–3 шари паркетного лаку SAFIR вздовж напрямку волокон деревини. Час висихання між шарами має становити принаймні дві години, але нанесене покриття бажано залишити для висихання на ніч.

Раніше полаковані підлоги.

Належним чином почистьте підлогу. Обережно відшліфуйте підлогу шліфувальним папером № 100–150. Видаліть пил після шліфування. Нанесіть 1–2 шари лаку пензлем. Увага! Підлоги, що раніше оброблялися лаками на олійній, уретановій або алкідній основі, перед лакуванням слід відшліфувати до чистої деревини.

Перед нанесенням нового шару переконайтеся, що попередній шар лаку повністю висох. Перед використанням завжди ретельно перемішуйте лак.

Увага! Деякі типи гуми на килимах і протиковзні матеріали можуть містити пластифікатори, що можуть призвести до незворотного пошкодження поверхні та кольору захисного покриття.

Умови застосування

Поверхня, що лакується, має бути сухою.

Вологість деревини має становити 7 ± 2 % від ваги.

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та лаку має бути вище $+18$ – 24 °C, а відносна вологість повітря становити 40–60 %.

Інструкції з догляду

Полакована поверхня досягає своєї остаточної твердості та стійкості до миття протягом 2 тижнів. Упродовж цього періоду слід уникати інтенсивної обробки та миття. Забруднені поверхні можна очищати вологою тканиною для прибирання чи шваброю. Використовуйте нейтральний мийний засіб. Дуже брудні поверхні пізніше можна почистити слабким лужним універсальним мийним засобом.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Термін зберігання: 1 рік у невідкритих контейнерах за температури вище $+1$ °C.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
