

TEKNOFLOOR STRIPE

Фарба для нанесення розмітки на спортивних майданчиках

ТИП ПРОДУКТУ
всередині приміщення.

Водорозчинна акрилатна фарба для нанесення розмітки на спортивних майданчиках

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів
M1.

ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба TEKNOFLOOR STRIPE підходить для нанесення розмітки на спортивних майданчиках всередині приміщення. Ця фарба наноситься на ґрунтувальний лак або між фінішними покриттями. Підходять такі фінішні покриття, як паркетні лаки KALLE PRO й OPAL.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок

Об'ємна частка — прибл. 38 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л. VOC продукту:
макс. 140 г/л.

Практичні витрати

Один шар:
10–12 м²/л прибл. при ширині лінії 200 м/50 мм

Щільність

прибл. 1,3 г/мл

Час висихання (+23°C/ 50%RH)

- від пилу
- нанесення

через 1 годину
через 2 години

наступних шарів лаку та покриття

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти теплою водою та засобом для чищення пензлів RENSA BRUSH.

Блиск

Напівматова

Кольори

Бази 1 і 3. Продукт включено до системи тонування Teknomix.

Пакування

(наявність залежить від країни)

Бази 1 і 3: 2,7 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте дерев'яну поверхню, яку потрібно обробити, від бруду й пилу.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу.
Фарбу можна за потреби розбавити водою, але після розведення може погіршитися покривна здатність фарби.
Наносьте валиком, пензлем, губкою чи розпилювачем. Фарбу за потреби можна наносити у два шари.

Лінії можна наносити на ґрунтувальний лак або між шарами фінішного покриття.
Якщо лінії наносяться між шарами фінішного покриття, для першого шару фінішного покриття потрібно виконати проміжне шліфування матеріалами із зернистістю № 120–150, після чого покриття слід очистити пилососом до фарбування ліній.

Якщо лінії розмічені малярним скотчем, обраний скотч не має залишати клей на поверхні. Малярний скотч рекомендовано видаляти відразу після нанесення фарби.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та фарби має бути від +18 °C до +25 °C, а відносна вологість повітря — 35–65 %.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Термін зберігання: 2 роки у невідкритих контейнерах за температури вище +1 °C.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
