


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 2304

1 01.10.2018

ТЕМРО
Ґрунтувальний паркетний лак

ТИП ПРОДУКТУ	Водорозчинна ґрунтовка, яка підкреслює природний колір деревини.	
	Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів M1 . Продукт отримав право на маркування символом Key Flag, яким позначаються виробни, виготовлені у Фінляндії.	
ЗАСТОСУВАННЯ	ТЕМРО підходить для ґрунтувального лакування паркетних і дерев'яних підлог усіма методами нанесення. Використовується в поєднанні з паркетними лаками Teknos.	
<hr/>		
ТЕХНІЧНІ ДАНІ		
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибіл. 32 %	
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л. VOC продукту: макс. 140 г/л.	
Практичні витрати	Нанесення сталевим шпателем в один шар:	прибіл. 25 м ² /л
	Нанесення сталевим шпателем у 3 шари:	10–15 м ² /л
	Нанесення повстяним шпателем або пензлем чи валиком для лаку в один шар	10 м ² /л
Щільність	прибіл. 1,0 г/мл	
Час висихання (+20°C/ 50%RH)		
- нанесення сталевим шпателем	через 30–60 хвилин	
- нанесення валиком, повстяним шпателем або пензлем для лаку	через 1–2 години	
	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.	
Розчинник, очищувач	Вода. Негайно після використання вимийте інструменти водою та засобом для чищення пензлів RENSA BRUSH.	
Кольори	Прозорий	
Пакування (наявність залежить від країни)	Прозорий: 5 л	
МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».	

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні та нанесення

Належним чином відшліфуйте дерев'яну поверхню. Завершіть шліфування шліфувальним папером № 100 або дрібнішим. Під час проміжного шліфування заповніть щілини шпаклівкою для паркету GAP. Після фінішного шліфування нанесіть TEMPO на дерев'яну поверхню шпателем із нержавіючої сталі, валиком для лаку, повстятим шпателем або пензлем для лаку. Переконайтеся, що лак висох, а потім виконайте проміжне шліфування поверхні, наприклад абразивною сіткою чи шліфувальним папером із зернистістю № 120. Якщо використовується сталевий шпатель, нанесіть ним два шари TEMPO після проміжного шліфування та дайте йому повністю висохнути.

Після ґрунтування виконайте фінішне лакування паркетним лаком на водній основі Teknos.

Ґрунтувальні лаки на водній основі можуть призвести до незначної «шершавості» на дерев'яній поверхні. Якщо потрібно отримати ідеальну гладку поверхню, після нанесення першого шару лаку рекомендовано виконати легке шліфування.

Перед нанесенням фінішного шару переконайтеся, що шар ґрунтувального лаку повністю висох.

Умови застосування

Поверхня, що лакується, має бути сухою.

Вологість деревини має становити 7 ± 2 % від ваги.

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та лаку має бути вище $+18-24$ °C, а відносна вологість повітря становити 40–60 %.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Термін зберігання: 1 рік у невідкритих контейнерах за температури вище $+1$ °C.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
