

ТИП ПРОДУКТУ Водорозчинна, готова до використання шпаклівка для паркету й дерев'яних підлог.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.
Продукт отримав право на маркування символом Key Flag (Avainlippu), яким позначаються вироби, виготовлені у Фінляндії.

ЗАСТОСУВАННЯ Для заповнення щілин у паркетних і дерев'яних підлогах перед шліфуванням і нанесенням водорозчинної ґрунтовки чи фінішного покриття.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок Об'ємна частка — прибл. 62 %

Леткі органічні сполуки (VOC) Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

Практичні витрати прибл. 8 м²/л, залежно від кількості щілин

Щільність прибл. 1,5 г/мл

Час висихання (+20 °C / 50 % RH) 15–30 хвилин, ширші щілини 1 день

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Миття інструментів Негайно після використання вимийте інструменти водою та засобом для чищення пензлів RENZA BRUSH.

Кольори Береза й дуб

Пакування (наявність залежить від країни) 1 л, 10 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

**ПРАВИЛА
ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка поверхні та
нанесення**

Дерев'яна поверхня має бути сухою, ретельно відшліфованою та очищеною від пилу й інших забруднень.

Перемішайте шпаклівку в ємності з допомогою дреля і вилийте необхідну кількість шпаклівки на підлогу. Розбавте ґрунтувальним лаком, якщо шпаклівка надто густа. Якщо шпаклівка надто рідка, додайте трохи шліфувального пилу. Нанесіть шпаклівку сталевим шпателем перехресними рухами. За потреби повторіть.

Умови застосування

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має становити від +18 °С до +24 °С, а відносна вологість повітря — 40–60 %. Вологість деревини має становити 7 ±2 % від ваги.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Термін зберігання: 1 рік у невідкритих контейнерах за температури вище +1 °С.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
