

**ТИП
ФАРБИ
ЗАСТОСУВ
АННЯ**

Водорозчинна акрилатна фарба, призначена для нанесення на внутрішні стіни й стелі. Легко наноситься та утворює матову рівномірну плівку.

Фарбу BIORA 4 можна наносити на бетонні, поштукатурені, зашпакльовані та цегляні поверхні, а також на будівельні плити.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Сухий залишок

Об'ємна частка — прибл. 38 %

**Леткі органічні сполуки
(VOC)**

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/a): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.

**Практичні витрати
поверхня**

Попередньо пофарбована

10–12 м²/л

7–10 м²/л

Шпаклівка та
деревоволокниста плита
Бетонна й поштукатурена
поверхня

4–7 м²/л

Щільність

1,4 г/мл

**Час висихання (+23°C/
50%RH)**

- від пилу

- нанесення наступного шару

через

½ години

через

1 годину

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти мийним засобом і теплою водою.

Блиск

Матова

Кольори

Дві бази, які можна тонувати з допомогою системи тонування ТЕKNOMIX для отримання всіх відтінків згідно із картами кольорів для внутрішніх поверхонь.

**Стійкість до миття
та зносостійкість**
(наявність залежить від
країни)

Стійкість до вологого стирання відповідає класу 1 згідно зі стандартом EN 13300 (ISO 11998).

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.

Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER.

Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.

Повністю видаліть стару фарбу з поверхонь, пофарбованих клейовою фарбою чи вапняною фарбою.

Стелі, оброблені невологостійкою шпаклівкою, що нанесена методом розпилення, рекомендовано заґрунтувати ґрунтовкою на основі розчинника, наприклад адгезійною ґрунтувальною фарбою FUTURA 3.

Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохлу шпаклівку та видаліть пил.

Ґрунтування

Сталеві поверхні потрібно заґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA.

Бетонні, поштукатурені, зашпакльовані та цегляні поверхні, а також деревостружкові, гіпсові й деревоволокнисті плити слід фарбувати безпосередньо фарбою для стін BIORA 4 або заґрунтувати фарбою для ґрунтування і стель BIORA 3.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу.

Фарбу за потреби можна розбавити водою.

Наносьте в один або два шари пензлем, валиком або розпилювачем. Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,017–0,021".

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

Гарне провітрювання під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

Зберігання

Не допускайте замерзання.

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
