
ТИП ПРОДУКТУ	Готова до використання водорозчинна легка універсальна шпаклівка.
ЗАСТОСУВАННЯ	Використовується для часткового шпаклювання, заповнення швів і суцільного вирівнювання стін і стель у сухих внутрішніх приміщеннях. Може наноситися на такі поверхні, як гіпс, деревоволокниста плита, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Також підходить для заповнення швів між плитами.
ОСОБЛИВИ	SILORA LF має гарну адгезію та відмінні заповнюючі властивості.
ВЛАСТИВОСТІ	Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів M1 . Продукт отримав міжнародний сертифікат відповідності CE. Додаткову інформацію наведено на сторінці 2: «МАРКУВАННЯ CE». Засіб SILORA LF отримав право використовувати екологічне маркування скандинавських країн («Лебідь»).
СХВАЛЕННЯ	

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибіл. 58 %
Товщина шару	0–4 мм
Леткі органічні сполуки (VOC)	Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
Практичні витрати	Для обробки всієї поверхні, 1 л/м ² із шаром товщиною 1 мм. Для часткового шпаклювання поверхонь і заповнення швів, два шари на гіпсокартон, прибіл. 0,3 л/м ² .
Розмір частинок	Макс. 0,2 мм
Щільність	1,2 г/мл
Час висихання (+23 °C /2–3 години/мм залежно від товщини шару. 50 % RH)	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Очищувач	Вода
Кольори	Світло-сірий
Пакування (наявність залежить від країни)	0,4 л, 3 л, 10 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».
---------------------------	-------------------------

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.

Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER.

Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.

Крихіткі поверхні та необроблені дерев'яні поверхні потрібно заґрунтувати, перш ніж наносити шпаклівку.

Застосування

Нанесіть шпаклівку шпателем. Кількість шарів залежить від шорсткості поверхні.

Висохлу шпаклівку можна фарбувати чи клеїти на неї шпалери. Перед наклеюванням шпалер поверхню шпаклівки потрібно заґрунтувати клеєм.

Під час шліфування шпаклівки рекомендовано надягати захисну маску для очей і обличчя.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою.

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має перевищувати +5 °C, а відносна вологість повітря повинна бути нижче 80 %.

Зберігання

Зберігати в прохолодному місці. Не допускайте замерзання. Зберігання: 1 рік у невідкритому пакуванні.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БЕЗПЕКА

Відповідно до Регламенту (ЄС) 1272/2008 продукт не класифікується як небезпечний. Рекомендовані заходи безпеки під час використання продукту: Уникайте зайвого контакту зі шкірою. Використовуйте робочий одяг для захисту від бризок фарби. За потреби використовуйте засоби захисту для очей, щоб запобігти потраплянню бризок фарби.

Під час розпилення уникайте вдихання аерозольного туману. Використовуйте респіратор, фільтр типу «АР». Додаткова інформація та «Паспорт безпеки»: сторінка продукту — www.teknos.com

CE MARKING

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland (Фінляндія) 13	
EN 15824 Оздоблювальні матеріали для гіпсокартону. Для внутрішніх робіт. Нанесення вручну.	
Адгезія	> 0,35 МПа
Реакція на вогонь	B-s1, d0

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland (Фінляндія) 13	
EN 13963 З'єднувальні матеріали для гіпсокартонних плит.	
Реакція на вогонь	B-s1, d0
Міцність на згинання	> 320 Н

продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
