
ТИП ПРОДУКТУ	Готова до використання водорозчинна шпаклівка з відмінною здатністю до заповнення.
ЗАСТОСУВАННЯ	Використовується для ремонтних робіт і суцільного вирівнювання грубих поверхонь стін і стель у сухих внутрішніх приміщеннях. Може наноситися на такі поверхні, як гіпс, деревоволокниста плита, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо.
ОСОБЛИВИ	SILORA LG має гарні заповнюючі властивості.
ВЛАСТИВОСТІ	Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів M1 . Продукт отримав міжнародний сертифікат відповідності CE. Додаткову інформацію наведено на сторінці 2: «МАРКУВАННЯ CE».
СХВАЛЕННЯ	

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибіл. 56 %
Товщина шару	1–30 мм
Леткі органічні сполуки (VOC)	Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
Практичні витрати	Для обробки всієї поверхні, 1 л/м ² із шаром товщиною 1 мм. Для часткового шпаклювання поверхонь і заповнення швів, два шари на гіпсокартон, прибіл. 0,3 л/м ² .
Розмір частинок	Макс. 0,3 мм
Щільність	0,8 г/мл
Час висихання (+23 °C/ 50 % RH)	2–3 години/мм до товщини шару 10–15 мм. Шари, товстіші за цей, висихають набагато повільніше. Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Очищувач	Вода
Кольори	Сірий
Пакування (наявність залежить від країни)	10 л
МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.
 Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER.
 Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
 Крихкі поверхні та необроблені дерев'яні поверхні потрібно заґрунтувати, перш ніж наносити шпаклівку.

Застосування

Нанесіть шпаклівку шпателем. Кількість шарів залежить від шорсткості поверхні.
 Під час шліфування шпаклівки рекомендовано надягати захисну маску для очей і обличчя.
 Поверхні, зашпакльовані засобом SILORA LG, перед подальшою обробкою потрібно повністю обробити дрібнодисперсною шпаклівкою, щоб покращити адгезію та зробити поверхню гладшою.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою.
 Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має перевищувати +5 °С, а відносна вологість повітря повинна бути нижче 80 %.

Зберігання

Зберігати в прохолодному місці. Не допускайте замерзання. Зберігання: 1 рік у невідкритому пакуванні.

CE MARKING

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland (Фінляндія) 13	
EN 15824 Оздоблювальні матеріали для гіпсокартону. Для внутрішніх робіт. Нанесення вручну.	
Адгезія	> 0,35 МПа
Реакція на вогонь	B-s1, d0

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.