

ТИП ПРОДУКТУ	Готова до використання водорозчинна шпаклівка для швів.
ЗАСТОСУВАННЯ	Використовується для шпаклювання швів на гіпсокартонних стінах і стелях в сухих внутрішніх приміщеннях. Може наноситися на такі поверхні, як деревоволокниста плита, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Також може використовуватися для суцільного вирівнювання поверхонь.
СХВАЛЕННЯ	Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів M1 . Продукт отримав міжнародний сертифікат відповідності CE. Додаткову інформацію наведено на сторінці 2: «МАРКУВАННЯ CE». Засіб SILORA J отримав право використовувати екологічне маркування скандинавських країн «Лебідь».
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Сухий залишок	Об'ємна частка — при бл. 61 %
Товщина шару	0–2 мм
Леткі органічні сполуки (VOC)	Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
Практичні витрати	Для обробки всієї поверхні, 1 л/м ² із шаром товщиною 1 мм. Для часткового шпаклювання поверхонь і заповнення швів, два шари на гіпсокартон, при бл. 0,3 л/м ² .
Розмір частинок	Макс. 0,07 мм
Щільність	1,3 г/мл
Час висихання (+23 °C /2–3 години/мм залежно від товщини шару. 50 % RH)	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Очищувач	Вода
Кольори	Бежевий
Пакування (наявність залежить від країни)	3 л, 10 л, 15 л
МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.

Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER.

Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.

Крихкі поверхні та необроблені дерев'яні поверхні потрібно заґрунтувати, перш ніж наносити шпаклівку.

Застосування

Нанесіть шпаклівку шпателем або розпилювачем. Рекомендований розмір сопла для безповітряного розпилювача — 0,029–0,035". Кількість шарів залежить від шорсткості поверхні. Висохлу шпаклівку можна фарбувати чи клеїти на неї шпалери. Перед наклеюванням шпалер поверхню шпаклівки потрібно заґрунтувати клеєм.

Під час шліфування шпаклівки рекомендовано надягати захисну маску для очей і обличчя.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою.

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має перевищувати +5 °С, а відносна вологість повітря повинна бути нижче 80 %.

Зберігання


Зберігати в прохолодному місці. Не допускайте замерзання. Зберігання: 1 рік у невідкритому пакуванні.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БЕЗПЕКА

Відповідно до Регламенту (ЄС) 1272/2008 продукт не класифікується як небезпечний. Рекомендовані заходи безпеки під час використання продукту: Уникайте зайвого контакту зі шкірою. Використовуйте робочий одяг для захисту від бризок фарби. За потреби використовуйте засоби захисту для очей, щоб запобігти потраплянню бризок фарби.

Під час розпилення уникайте вдихання аерозольного туману. Використовуйте респіратор, фільтр типу «АР». Додаткова інформація та «Паспорт безпеки»: сторінка продукту — www.teknos.com

CE MARKING

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland (Фінляндія) 13	
1 A - EN 13963	
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання	> 320 Н

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.