

ТИП ПРОДУКТУ	Готова до використання сіра водорозчинна шпаклівка для нанесення розпиленням.
ЗАСТОСУВАННЯ	Використовується у сухих внутрішніх приміщеннях для часткового заповнення швів і суцільного вирівнювання стін та стель, коли потрібні дійсно високі заповнюючі властивості. Може наноситися на такі поверхні, як гіпс, деревоволокниста плита, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо.
ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ	TEKNOSPRO MAX має відмінні заповнюючі властивості. TEKNOSPRO MAX забезпечує дуже гладку поверхню, яку легко шліфувати. Шліфована поверхня готова до фарбування.
СХВАЛЕННЯ	Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів M1 . Продукт отримав право використовувати екологічне маркування скандинавських країн «Лебідь». Продукт отримав міжнародний сертифікат відповідності CE. Додаткову інформацію наведено на сторінці 2: «МАРКУВАННЯ CE».

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок	Об'ємна частка — прибіл. 51 %
Заповнююча властивість	0–8 мм
Леткі органічні сполуки (VOC)	Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
Практичні витрати	Для обробки всієї поверхні, 1 л/м ² із шаром товщиною 1 мм. Для часткового шпаклювання поверхонь і заповнення швів, два шари на гіпсокартон, прибіл. 0,3 л/м ² .
Розмір частинок	Макс. 0,35 мм
Щільність	1,3 г/мл
Час висихання (+23 °C /2–3 години/мм залежно від товщини шару. 50 % RH)	

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Очищувач	Вода
Кольори	Сірий
Пакування (наявність залежить від країни)	15 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».
---------------------------	-------------------------

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Очистьте нові поверхні від пилу й бруду.

Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER.

Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.

Крихіткі поверхні та необроблені дерев'яні поверхні потрібно заґрунтувати, перш ніж наносити шпаклівку.

Метод нанесення

Нанесіть шпаклівку розпилювачем. Рекомендоване сопло для безповітряного розпилювача — 0,039–0,045". Кількість шарів залежить від шорсткості поверхні. Висохлу шпаклівку можна фарбувати чи клеїти на неї шпалери. Перед наклеюванням шпалер на поверхню шпаклівки потрібно попередньо нанести клей. Під час шліфування шпаклівки рекомендовано надягати захисну маску для очей і обличчя.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою.

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має перевищувати +5 °C, а відносна вологість повітря повинна бути нижче 80 %.

Зберігання

Зберігати в прохолодному місці. Не допускайте замерзання. Зберігання: 1 рік у невідкритому пакуванні.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БЕЗПЕКА

Відповідно до Регламенту (ЄС) 1272/2008 продукт не класифікується як небезпечний. Рекомендовані заходи безпеки під час використання продукту: Уникайте зайвого контакту зі шкірою. Використовуйте робочий одяг для захисту від бризок фарби. За потреби використовуйте засоби захисту для очей, щоб запобігти потраплянню бризок фарби.

Під час розпилення уникайте вдихання аерозольного туману. Використовуйте респіратор, фільтр типу «AP». Додаткова інформація та «Паспорт безпеки»: сторінка продукту — www.teknos.com

CE MARKING

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland (Фінляндія) 18	
EN 15824 Оздоблювальні матеріали для гіпсокартонних плит. Для внутрішніх робіт. Нанесення розпиленням.	
Адгезія	> 0,35 МПа
Реакція на вогонь	B-s1, d0

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.