DONNA

Олія для деревини

ТИП ПРОДУКТУ

Олія для деревини DONNA — шовковисто-матова олія для дерев'яних внутрішніх поверхонь. Утворює міцне захисне покриття з високою повітропроникністю.

Продукт відповідає вимогам стандарту EN 71-3:2013 про безпеку іграшок щодо граничних значень припустимої міграції хімічних елементів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Олія DONNA призначена для захисту дерев'яних меблів у приміщенні. Вона підвищує зносостійкість дерев'яних поверхонь, а також захищає їх від вологи та бруду. Ця олія елегантно підкреслює природний колір деревини. Поверхні не потрібно окремо ґрунтувати.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок	Об'ємна частка — прибл. 36 %
Леткі органічні сполуки (VOC)	Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
Практичні витрати	Необроблена гладка поверхня прибл. 12 м²/л
Щільність	прибл. 0,9 г/мл
Час висихання, +23 °C	
- від пилу	Прозора олія — через 2 години (тонована — через 2–3 години)
- повторна обробка	Прозора олія — через 6–8 годин (тонована — через 16 годин)
- повне висихання	через 7 днів Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Розчинник, очищувач	TEKNOSOLV 1621 (нафта-сольвент)
Блиск	Матова
Кольори	Прозорий, чорний, білий і Nordic white (нордичний білий)
Паковання (наявність залежить від країни)	**Прозора:** 0,25 л **Готові відтінки:** 0,25 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».
УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

Продовження на зворо ті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

Очистьте дерев'яні поверхні від пилу й бруду. Якщо дерев'яна поверхня раніше оброблялася олією, ретельно відшліфуйте її. Олію для деревини DONNA завжди потрібно наносити на суху, нещодавно відшліфовану поверхню.

Застосування

Перед використанням ретельно перемішайте. Нанесіть олію пензлем, губкою або тканиною. Нанесіть багато олії вздовж за напрямком і поперек волокон та дайте їй увібратися протягом певного часу. Витріть залишки олії тканиною чи втріть її в дерев'яну поверхню губкою чи тканиною до повного вбирання.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою. Температура навколишнього повітря, поверхні та продукту має бути вище +10 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 % під час нанесення та висихання.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в щільно закритих ємностях, не допускаючи замерзання.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.