

---

<b>TYPE</b>	Vannfortynnbar og akrylatbasert topcoat til utendørs bruk.
<b>ANVENDELSE</b>	Anvendes til industriell overflatebehandling av utvendig kledning i tre, trehuselementer og til utemøbler og gjerder etc. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. Produktet er kun egnet til industriell bruk.
<b>SPECIALLEGENSKAPER</b>	NORDICA EKO 3330 har meget god værbestandighet. Transparent NORDICA EKO 3330-12 fremhever treets naturlige overflatestruktur. NORDICA EKO 3330-13 og -17 har god dekkevne.

---

**TEKNISKE DATA**

<b>Tørrestoff</b>	3330-03: ca 40 volum-% 3330-12: ca 23 volum-% 3330-13: ca 38 volum-% 3330-17: ca 38 volum-%
<b>Egenvekt</b>	3330-03: ca 560 g/l 3330-12: ca 260 g/l 3330-13: ca 550 g/l 3330-17: ca 550 g/l
<b>VOC</b>	3330-03: ca 28 g/l 3330-12: ca 7 g/l 3330-13: ca 37 g/l 3330-17: ca 37 g/l
<b>Rekkeevne</b>	ca 5 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Drying time, +23°C / 50% RH (glass 120 µm)</b>	
- støvtørr	etter 30 min
- klebefri	etter 40 min
- overmalingsbar	3330-03: neste dag, 3330-12: etter ca. 2 timer, 3330-13 og -17: avhengig av tørkeforholdende
	Tørketiden er retningsgivende, da produktet er basert på anvendelse på underlag av tre. Økt lagtykkelse og høyere luftfuktighet trenger lengre tørketid. Ved forsert tørking i ovn må fargeleverandør gi de rette instruksjoner.
<b>Tynner, rengjøring av redskap</b>	Kan fortynnes 0 -10 % med vann. Redskaper rengjøres umiddelbart etter bruk med varmt vann og såpe.
<b>Glans</b>	3330-03, -12 og -13: halvmatt 3330-17: halvblank
<b>Farger</b>	3330-03: Base 1, 3 og 5 3330-12: BASE T 3330-13: RAL-9016 3330-17: Base 1, 2 og 3 Malingen er en del av Teknomix blandingssystem.
<b>SIKKERHETSDATA</b>	Se sikkerhetsdatablad.

---

## **BRUKSANVISNING**

### **Forbehandling**

Overflaten bør være ren og tørr.  
Treets fuktighet bør være under 20%.

### **Påføringsforhold**

Under påføring og tørking bør luften og emnets temperatur være +10°C, malingens temperatur over +15°C og den relative luftfuktigheten mindre enn 80%.

### **Grunning**

3330-03: Grunnes med TEKNOL 1881, TEKNOL 2881, TEKNOL 3881 eller TEKNOL 4881.  
3330-12: TEKNOL AQUA 1410-01.  
3330-13 og -17: TEKNOL AQUA 1410-01 eller AQUA PRIMER 2907-02.

### **Påføring**

Malingen røres godt om før bruk

3330-03: Påføres med sprøyte, børste- eller vakuummaskin. Før påføring i vacuumat fortynnes malingen med vann i forholdet 4:1. Kan også påføres med kost.

3330-12: Påføres med vakuump- eller børstemaskin, sprøyte eller pensel.  
Grunning: 1 x 80 g/m<sup>2</sup> TEKNOL AQUA 1410-01  
Påføring: 2 x 125 g/m<sup>2</sup> NORDICA EKO 3330-12 BASE T

Grunning: 1 x 80 g/m<sup>2</sup> TEKNOL AQUA 1410-01  
Påføring: 1 x 125 g/m<sup>2</sup> TEKNOL 1888  
Påføring: 1 x 125 g/m<sup>2</sup> NORDICA EKO 3330-12 BASE T

OBS! Ved bruk av transparente farger vil lagtykkelsen ha stor innvirkning på den endelige fargen.

3330-13 og -17: Påføres med flow coat, dypping eller vacuumat.

### **ØVRIG INFORMASJON**

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Bør lagres i tett forpakning. Egnert lagringstemperatur er +10°C - +25°C.

OPPBEVARES FROSTFRITT.

---

Databladets oppgifter er riktverdener som grundar sig på laboratorieførsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---



NO\_904\_Tuoteseloste.pdf