



ALPOCRYL LE 5393

LÖSEMITTELHALTIGER 2K-POLYURETHAN DECKLACK

DER ALLESKÖNNER

ALPOCRYL LE 5393 ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger 2K-Polyurethan Decklack. Hervorzuheben ist, dass dieses Produkt für verschiedenste Untergründe genutzt werden kann: Holz, MDF und Spanplatten z. B. im Möbelbau, auch auf Glas, Metall, Kunststoff. Er verspricht auf allen Oberflächen eine ausgezeichnete Haftung und eine sehr hohe Deckkraft. ALPOCRYL LE 5393 eignet sich als Lack in Lack System für Mischrampen. Mit dieser kann nahezu jeder Farbton selbst ausgemischt werden.

DIE BEWÄHRTE LÖSUNG

Der Decklack hat sich in der Praxis bereits in zahlreichen Anwendungen bewährt. Hersteller aus verschiedenen europäischen Ländern setzen den Lack für PVC-Fenster, Innentüren, Küchenoberflächen, Möbel, im Innenausbau (auch von Yachten), für lackierte Glaselemente und selbst für Solarien und MRT-Geräte ein.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ALPOCRYL LE 5393 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

- Sehr hohe Beständigkeit gegen Wittereinflüsse, chemische und mechanische Beanspruchung
- Ausgezeichnete Haftung
- Leichte Verarbeitung
- UV-resistent und absolut lichtecht
- Gute Witterungs- und mechanische Beständigkeit, schnelltrocknend
- Durch Zusatz von Strukturpulver können Optik und Haptik zusätzlich angepasst bzw. verändert werden



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION

- VERSIONEN** ■ ALPOCRYL LE 5393
- FARBEN** ■ Nach RAL- und NCS-Farbkarten
- GLANZGRAD** ■ Seidenglanz 40
- APPLIKATION** ■ Fließbecherpistole
 ■ Airless-(Airmix)-Spritzen
- GEBINDEGRÖSSEN** ■ LACK: 1, 5 und 10 Liter
 ■ HÄRTER: 0,5, 1, 2,5 und 5 Liter
- HÄRTER** ■ 10:1

TROCKNUNGSZEITEN

- STAUBTROCKEN NACH** 10 MINUTEN
- GRIFFEST NACH** 30 MINUTEN
- SCHLEIFBAR NACH** 2 STUNDEN
- ÜBERARBEITBAR NACH** 2 BIS MAX. 48 STUNDEN
- DURCHGETROCKNET NACH** 10 TAGEN



AUFBAUBERATUNG ALPOCRYL LE 5393

	MDF/HDF	METALL	HOLZ	PVC	GLAS*
GRUNDIERUNG/ VORBEHANDLUNG	RAPIFILL 1080 oder ISOFILL 1070	ALPOTECT PHOS- PHATGRUND 510	ALPOCRYL LE 5393	REINIGUNGSMITTEL 1530-98	VTM 4118*
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 220-240		Korn 220-240		
ÜBERLACKIERUNG	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393	ALPOCRYL LE 5393

*Bitte beachten Sie unser VTM 4118

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 5393