



für Parkett/VOV

ANWENDUNGS- BERATER

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten Unternehmen Finnlands in Familienbesitz.
Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.com.

**WE MAKE THE WORLD
LAST LONGER**

Sie stellen hohe Anforderungen an Ihre Lacke? Wir auch! Deshalb möchten wir, dass Sie selbst die für Ihre Ansprüche geeigneten Lacksysteme bestimmen. Die Applikationstabelle auf der Innenseite gibt Ihnen auf einen Blick unsere Produkte, die für Parkett bestmöglich geeignet sind. Anschließend können Sie sich anhand unserer Wegweiser Ihren idealen Aufbau selbst zusammen stellen.

PARKETTSIEGEL - MODULSYSTEMAUFBAUTEN

HOLZSTAUBBINDEMittel
Alkohobasis (0340-00)
Wasserbasis (0440-00)

PARKETTSIEGEL / GRUNDIERUNGEN

Alkohobasis

RENO GRUND
3300-00
anfeuernd

RENO GRUND
NORDIC 3338-00
aufhellend

Wasserbasis

PARKETTGRUND
4510-00
anfeuernd

NATURGRUND
4538-00
aufhellend

PARKETTSIEGEL / KORKLACKE

Lösemittelbasis

NOVAFLOOR 5470-50
DD-Lack (kann ohne Grundierung
verwendet werden)

Wasserbasis

Produktlinie
(1 und 2K Produkte)

ÖL - MODULSYSTEMAUFBAUTEN

HOLZSTAUBBINDEMittel
Alkohobasis (0340-00)
Wasserbasis (0440-00)

ÖLSYSTEME

Raschtrocknende, pflanzliche Öle auf modifizierter Leinölbasis

GLANZÖL
1410-80
anfeuernd

MATTÖL
NORDIC
1411-15 leicht
aufhellend

MATTÖL
1410-15 farblos
und 1409-15
eingefärbt

FLOOR PFLEGELINIE FÜR PARKETT

Versiegelte Böden „geschlossporig“

PARKETT FLOOR POLISH 4580-00

Direktanwendung
mit Wischmop
und Pad tan.

PROFI GRUNDREINIGER 4582-00
zur Entfernung alter Wachs- und
Polymerpflegemittelrückstände.
Nur auf wasserfest behandelte
Parkette anwenden.

Geölte Böden „offenporig“

PARKETT ÖL POLISH 4584-00

PFLEGESPRAYÖL 1413-25

Nur auf gut gesättigten Böden
1:1 mit Wasser verdünnt
anwenden. Wischmop und
Pad tan verwenden. Extreme
Verschmutzungen durch
Abschleifen (Holzschliff)
entfernen.

Geölte und versiegelte Böden sind nach SIA-Norm erst nach 14 Tagen Härtung/Trocknung bei mindestens 20° C voll belastbar, also auch pflegefähig.

Erstpflege: Empfehlenswerterweise durch Profis.
Unterhaltungspflege: Auch durch Privatpersonen möglich.



Anwendungsbereich	Objekt	Substrat	Glanzgrade					Verdüner	Härter	Verarbeitungszeit	Verbrauch h in g/m ² pro Auftrag	Trocknungszeit (bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit)			Besondere Eigenschaften						
			Stumpfmatt	Matt	Seidenmatt	Seidenglanz	Glanz					Staubtrocken	Schleifbar / Überarbeitbar	Durchgetrocknet							
Holzspachtel																					
HOLZSTAUBBINDEMittel 0340-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	40	20 Min.	40 Min.		Alkoholbasis, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, geeignet für Fugenkitt						
HOLZSTAUBBINDEMittel 0440-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	40	30 Min.	1-2 Std.		Wasserbasis, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit, geeignet für Fugenkitt						
Grundierungen																					
RENO GRUND 3300-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120	60 Min.	3 Std.		Alkoholbasis, schnell trocknend, anfeuernd, Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund, nicht schleifen						
RENO GRUND NORDIC 3338-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120	60 Min.	3 Std.		Alkoholbasis, schnell trocknend, aufhellend, Isolierung von fleckenbildenden Substanzen aus dem Holzuntergrund, nicht schleifen						
PARKETTGRUND 4510-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120	60 Min.	3 Std.		Wasserbasis, schnell trocknend, anfeuernd, nicht schleifen						
NATURGRUND 4538-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	120	60 Min.	4 Std.		Wasserbasis, schnell trocknend, aufhellen, nicht schleifen						
Grund- und Endbeschichtungen																					
DUPLEX 4553-20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	20			7 Tg.	Wasserbasis, Grund- und Fertigsiegel, 2- oder 3-Schicht-Direktverfahren						
NOVAFLOOR 5470-50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	50	5500-98	5470-99	2 - 3 Std.	150	1 - 2 Std.	8 Std.	7 Tg.	2K DD-Lack, Lösemittelbasis, Grund- und Fertigsiegel, auch für Coiffeur Salone und Laborräumlichkeiten geeignet		
Zwischen- und Endbeschichtungen																					
FLOOR 4500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10	25	40		120	2 Std.	4 Std.	7 Tg.	Wasserbasis, schnell trocknend, hochabriebfester 1K Bodenversiegelungslack		
DIAMANT 4560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10	20			120	2 Std.	4 Std.	7 Tg.	Wasserbasis, schnell trocknend, hochabriebfester 1K Bodenversiegelungslack		
PLATIN 4545	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15	30	60	4545-99	2 Std.	120	2 Std.	4 Std.	7 Tg.	Wasserbasis, schnell trocknend, anfeuernd, höchstabriebfester 2K Bodenversiegelungslack	
FEYSTAR AQUA 6600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	05	15		4545-99	2 Std.	120	2 Std.	4 Std.	7 Tg.	Wasserbasis, schnell trocknend, rutschhemmend, höchstabriebfester 2K Bodenversiegelungslack, hochflexibel und blickwinkelunabhängige Mattierung	
TREND 4559	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15	30	40		120	2 Std.	4 Std.	7 Tg.	Wasserbasis, schnell trocknend, abriebfester 1K Bodenversiegelungslack		
OBJEKTSIEGEL 4555	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15	30			120	2 Std.	4 Std.	7 Tg.	Wasserbasis, schnell trocknend, gut abriebfester 1K Bodenversiegelungslack		
Öle																					
GLANZÖL 1410-80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			80	4214-98		75 + 40	2 - 3 Std.	8 - 10 Std.	7 Tg.	Dünnflüssig, glänzendes Imprägnieröl, gute mechanische Beständigkeit, rasche Trocknung	
MATTÖL 1410-15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15			4214-98	1910-99	4 Std.	75 + 40	2 Std.	6 - 8 Std.	7 Tg.	Dünnflüssig, mattiertes Imprägnieröl, gute mechanische Beständigkeit, rasche Trocknung
MATTÖL BUNT 1409	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15			4214-98	1910-99	4 Std.	75 + 40	2 - 3 Std.	16 Std.	7 Tg.	Dünnflüssig bunt, mattiertes Imprägnieröl, gute mechanische Beständigkeit, rasche Trocknung
MATTÖL NORDIC 1411	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	15			4214-98	1910-99	4 Std.	75 + 40	2 Std.	6 - 8 Std.	7 Tg.	Dünnflüssig, leicht aufhellend, mattiertes Imprägnieröl, gute mechanische Beständigkeit, rasche Trocknung
Pflegemittel																					
FLOOR POLISH 4580-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					25	40 Min. *30 Min.	1 Tg.	6 Tg. *4 Tg.		<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden, für Erst- und Unterhaltspflege • Erstpflege: Pur-Auftrag oder verdünnt mit Wasser • *Unterhaltspflege: 2% Zugabe in Wischwasser 	
PROFI GRUNDREINIGER 4582-00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					50					<ul style="list-style-type: none"> • Alkalischer Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen • für wasserfest versiegelte Holz-, Anhydrit- und Zementböden sowie geölte Parkett- und Korkböden 	
PARKETT ÖL POLISH 4584-00	■ (geölt)	■ (geölt)	■	■ (geölt)					25					<ul style="list-style-type: none"> • Pflege- und Reinigungskonzentrat auf Basis Jojobaöl • Unterhaltspflege von oxidativ geölten Holz-, Kork- und Linolflusböden • 1% Zugabe in Wischwasser 							
PFLEGESPRAYÖL 1413-25			■	■ (geölt)		25			25	60 Min.		12 Std.		<ul style="list-style-type: none"> • Dünnflüssig, mattiertes Pflegeimprägnieröl • Nachpflege von oxidativ und UV-geölten Parkettböden • Endölung von werkseitig oxidativ vorgeölten Holzböden 							

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung das aktuelle technische Merkblatt der jeweiligen Produkte. Düsengrößen sind Richtwerte und können je nach Gerätehersteller variieren. Die Glanzgrade sind Richtwerte und können je nach Holzart, Auftragsverfahren sowie Schichtstärke variieren.