



HYDROPUR MERO 2595

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

BOIS NATUREL

Ce vernis aqueux produit une surface mate naturelle de haute qualité mettant en relief les qualités naturelles du bois. La surface revêtue donne l'impression d'être dépourvue de vernis. Même les empreintes digitales ne laissent pas de traces dessus. En combinant HYDROPUR MERO 2595 avec des vernis monocomposants intensifiant, votre créativité n'aura plus de limites.

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS

Le produit convient à tous les types de bois, principalement dans l'agencement intérieur (par ex. habillages de mur), pour les modèles décoratifs, meubles, équipements de cuisine et aménagements de magasin. Par ailleurs, HYDROPUR MERO 2595 intègre un agent de protection contre la lumière qui inhibe le jaunissement du bois.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de HYDROPUR MERO 2595 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Effet bois brut
- Fonction de protection contre les empreintes digitales
- Mise en oeuvre simple
- Excellente résistance aux rayures
- Bonne résistance aux effets de la lumière
- Compatible MINERGIE-ECO®



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

FAITS

- VERSIONS** ■ HYDROPUR MERO 2595
- FARBEN** ■ Transparent
- DEGRÉ DE BRILLANCE** ■ Mat Profund 02
- APPLICATION** ■ PISTOLET À GRAVITÉ
■ PULVÉRISATION AIRLESS (AIRMIX)
- CONDITIONNEMENT** ■ VERNIS: 1 KG, 5 KG, 10 KG
■ DURCISSEUR: 0,5 L, 1 L
- DURCISSEUR** ■ 10:1

DURÉES DU SÉCHAGE

- HORS POUSSIÈRE** 30 MINUTES
- SEC AU TOUCHER** 2 HEURES
- PONÇABLE APRÈS** 4 HEURES
- COMPLÈTEMENT SEC** 3 JOURS



CONSEIL DE MISE EN OEUVRE HYDROPUR MERO 2595

	APPARENCE BOIS BRUT	BOIS BRUT INTENSIFIANT	BOIS BRUT ÉCLAIRCISSANT
PONÇAGE PRÉLIMINAIRE	Grain 150-180	Grain 150-180	Grain 150-180
COUCHE DE FOND	HYDROPUR MERO 2595	MOTIVIO KLARLACK 2080	MOTIVO CHIARO 2083
OU		MOTIVIO KLARLACK 2080	
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Grain 280-320	Grain 220-280	Grain 220-280
RECOUVREMENT	HYDROPUR MERO 2595	HYDROPUR MERO 2595	HYDROPUR MERO 2595

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2595