

ROCKFLOOR 6500

2K PU VERSIEGELUNGSLACK FÜR ANHYDRIT UND ZEMENT

HOCHWERTIGE VORORTVERSIEGELUNG

ROCKFLOOR 6500 ist eine transparente 2K PU Vorortversiegelung auf Lösungsmittelbasis. Durch die ausgezeichnete chemische wie auch mechanische Beständigkeit werden mit ROCKFLOOR 6500 behandelte Anhydrit- und Zementuntergründe optimal geschützt. Aufgrund der extrem schnellen Trocknungszeit ist der Boden nach bereits 60 Minuten begehbar. Besonders hervorzuheben ist die einzigartige Kombination aus Polyurethan und Acrylatharz, die auch langfristig keine Vergilbung aufweist.

LANGLEBIGKEIT

ROCKFLOOR 6500 eignet sich für anspruchsvolle Kunden, die ein Maximum an Dauerhaftigkeit fordern. Besonders bekannt ist ROCKFLOOR 6500 für seine Robustheit gegen Heisswasser und Dampf, sowie gegen alle gebräuchlichen Haushaltschemikalien und Spirituosen.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von ROCKFLOOR 6500 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Hohe chemische und mechanische Beständigkeit

Vergilbt nicht

Ausgezeichnete Langlebigkeit/Dauerhaftigkeit

Sehr schnell trocknend



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

TEKNOS
FEYCO

PRODUKTFAKTEN

ROCKFLOOR 6500

2K PU VERSIEGLUNGSLACK

FARBTÖNE	Eingefärbt auf Anfrage
GLANZGRAD	05, 15, 25
APPLIKATION	Bis 400 g/m ² mit 10mm Polytex Rolle
GEBINDEGRÖSSE	<ul style="list-style-type: none">▪ Lack: 10 l, 20 l▪ Härter: 1 l, 2l
MISCHVERHÄLTNIS	10:1 (Lack:Härter)

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	60 Minuten
Überarbeitbar nach	8 Stunden
Durchgetrocknet nach	7 Tagen

AUFBAUBERATUNG

ANHYDRIT- UND ZEMENTUNTERLAGSBÖDEN

	PRODUKT	AUFTRAGSMENGE/SCHICHTDICKE
GRUNDIERUNG UND ÜBERLACKIERUNG	ROCKFLOOR 6500 1. Anstrich mit 10 mm Politex-Rolle 2. Anstrich mit 4- 10 mm Rolle	200-400 g/m ² 120-180 g/ m ²
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 150 / grünes PAD (sia)	Abschliff
ÜBERLACKIERUNG	ROCKFLOOR 6500 3. Anstrich mit 4- 10 mm Rolle	100-120 g/ m ²

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 6500



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS FEYCO AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
ch-info@teknos.com

www.teknos.ch

 **TEKNOS**
FEYCO