



# HYDRO PUR MERO 2595

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

## BOIS NATUREL

Ce vernis aqueux produit une surface mate naturelle de haute qualité mettant en relief les qualités naturelles du bois. La surface revêtue donne l'impression d'être dépourvue de vernis. Même les empreintes digitales ne laissent pas de traces dessus. En combinant HYDRO PUR MERO 2595 avec des vernis monocomposants intensifiant, votre créativité n'aura plus de limites.

## CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS

Le produit convient à tous les types de bois, principalement dans l'agencement intérieur (par ex. habillages de mur), pour les modèles décoratifs, meubles, équipements de cuisine et aménagements de magasin. Par ailleurs, HYDRO PUR MERO 2595 intègre un agent de protection contre la lumière qui inhibe le jaunissement du bois.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Effet bois brut

Fonction de protection contre les empreintes digitales

Mise en œuvre simple

Excellente résistance aux rayures

Bonne résistance aux effets de la lumière

Compatible MINERGIE-ECO®

## APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de HYDRO PUR MERO 2595 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*

## HYDROPUR MERO 2595

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

**DEGRÉ DE BRILLANCE** Mat Profond 02

**APPLICATION** ▪ Pistolet à gravité

▪ Pulvérisation Airless (Airmix)

**CONDITIONNEMENT** ▪ Vernis: 1 kg, 5 kg, 10 kg  
▪ Durcisseur: 0,5 l, 1 l

**RAPPORT DE MÉLANGE** 10:1

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	30 minutes
Sec au toucher	2 heures
Ponçable après	4 heures
Complètement sec	3 jours

## CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	APPARENCE BOIS BRUT	BOIS BRUT INTENSIFIANT	BOIS BRUT ÉCLAIRCISSANT
<b>PONÇAGE PRÉLIMINAIRE</b>	Grain 150-180	Grain 150-180	Grain 150-180
<b>COUCHE DE FOND</b>	HYDROPUR MERO 2595	MOTIVO KLARLACK 2080	MOTIVO CHIARO 2083
<b>OU</b>		MOTIVO KLARLACK 2080	
<b>PONÇAGE INTERMÉDIAIRE</b>	Grain 280-320	Grain 220-280	Grain 220-280
<b>RECOUVREMENT</b>	HYDROPUR MERO 2595	HYDROPUR MERO 2595	HYDROPUR MERO 2595

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2595



**WE MAKE THE WORLD LAST LONGER**