

OWOHNEDUR 0040

VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

IDÉAL POUR UN REVÊTEMENT AU VERNIS EXIGEANT ET ÉCOLOGIQUE

OWOHNEDUR 0040 est un vernis polyuréthane bicomposant diluable à l'eau, incolore et intensifiant. C'est à la fois un vernis de fond et de finition. Il a été spécialement élaboré pour le revêtement de surfaces exigeantes en intérieur, telles que des portes, chambres d'hôtel, façades de cuisine, meubles de bureau, etc. OWOHNEDUR 0040 se caractérise par une très bonne résistance aux produits chimiques.

LE FLEXIBLE

Grâce au pouvoir garnissant élevé, il peut s'utiliser pour revêtir des surfaces «à pores demi-fermés». Le système convient aussi aux chaînes de peinture industrielles à séchage forcé.

APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation d'OWOHNEDUR 0040 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Bonne résistance aux produits chimiques ménagers.

Bonnes caractéristiques de ponçage

Très bon effet intensifiant
(également disponible effet éclaircissant - OWOHNEDUR 0044)

Haut pouvoir garnissant

Convient sur les bois blanchis



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

 **TEKNOS**
FEYCO

OWOHNEDUR 0040

VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

DEGRÉ DE BRILLANCE	Mat Profund 05, Satiné 40
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pistolet à gravité ▪ Pulvérisation Airless (Airmix)
CONDITIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernis: 5 kg, 25 kg ▪ Durcisseur: 1 kg, 5 kg
RAPPORT DE MÉLANGE	5:1

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	60 minutes
Sec au toucher	3 à 4 heures
Ponçable après	6 à 8 heures
Recouvrable après	6 à 8 heures
Complètement sec	24 heures

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SUPPORT EN BOIS BRUT
MORDANTS	Mordançage éventuel
PONÇAGE PRÉLIMINAIRE	Grain 120-150
COUCHE DE FOND	OWOHNEDUR 0040
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Grain 280-400
RECOUVREMENT	OWOHNEDUR 0040

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 106



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER