

# VELLUTO AQUASOFT

VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

## EFFET SOFTTOUCH NATUREL

Le vernis transparent PUR bicomposant est une solution spéciale pour obtenir des surfaces en bois douces sur les meubles et dans l'agencement intérieur. L'application du vernis à base d'eau sur des vernis transparents ou colorés produit une surface mate-mate à effet softtouch. Le produit peut être pulvérisé dans le cadre d'un traitement artisanal normal et produit des surfaces résistantes aux rayures et aux produits chimiques. Il s'utilise habituellement sur les meubles, les portes d'armoire ou comme les revêtements muraux en intérieur.

## MISE EN OEUVRE CLASSIQUE

La mise en œuvre est facile. On pulvérise le vernis en une passe avec une épaisseur de 80-100g/m<sup>2</sup> sur une couche de vernis transparent ou coloré. La structure garantit que les pores du bois sont fermés.

## APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de VELLUTO AQUASOFT 5396 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. il vous suffit d'appeler Teknos Feyco. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Surface mate et à effet velours

Excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques

Toucher agréable

Utilisable comme fond et comme vernis de finition

Compatible avec nos vernis PUR monocomposants et bicomposants courants



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*

## VELLUTO AQUASOFT 5396

VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

<b>DEGRÉ DE BRILLANCE</b>	Mat Profund 05
<b>APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pistolet à gravité</li> <li>▪ Pulvérisation Airless (Airmix)</li> </ul>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vernis: 5 kg, 10 kg</li> <li>▪ Durcisseur: 1 kg, 5 kg</li> </ul>
<b>RAPPORT DE MÉLANGE</b>	15:1

DURÉES DU SÉCHAGE	
Hors poussière	30 minutes
Sec au toucher	6 heures
Ponçable après	16 heures
Recouvrable après	16 heures
Complètement sec	10 jours

## CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE\*

	SUPPORT EN BOIS BRUT	SUPPORT EN BOIS ÉCLAIRISSEMENT	MDF ENDUIT/ENROBÉ
<b>COUCHE DE FOND</b>	MOTIVO KLARLACK 2080	MOTIVO CHIARO 2083	MOTIVO COLORATO 2070
<b>OU</b>	OWOHNEDUR 0040	OWOHNEDUR 0044	AQUAFINE 8336
<b>RECOUVREMENT</b>	VELLUTO AQUASOFT 5396	VELLUTO AQUASOFT 5396	VELLUTO AQUASOFT 5396

\*Pour le substrat adapté et le ponçage intermédiaire, se référer aux fiches techniques correspondantes sur les vernis de base. Pour les vernis à effet, tel que VELLUTO AQUASOFT 5396, on recommande en général l'application de couches fines.



## WE MAKE THE WORLD LAST LONGER