



# WOODFLOOR 6800

2K-POLYURETHANLACK FÜR PARKETT- UND RIEMENBÖDEN

## WIDERSTANDSFÄHIG UND LANGLEBIG

WOODFLOOR 6800 ist eine transparente 2K PU Versiegelung auf Lösungsmittelbasis zum optimalen, anhaltenden Rundumschutz von stark beanspruchten Parkett- und Riemenböden im Wohnbereich, aber auch für Holzböden und Treppen in öffentlichen Gebäuden wie etwa Schulhäusern, Restaurants oder Krankenhäusern.

## SCHNELL UND SPARSAM

Im Verhältnis 5:1 angemischt, benötigt WOODFLOOR 6800 wenig Zusatz von Härter und ist nach dem Anmischen jeweils sofort gebrauchsfertig. Der Lack trocknet schnell, wobei er über eine ausreichend lange Offenzeit verfügt, um auch grösserer Flächen ansatzfrei rollen zu können.

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Haben Sie Fragen zur Anwendung von WOODFLOOR 6800 oder möchten sich zur optimalen Beschichtungslösung für Ihr Projekt beraten lassen?

Dann zögern Sie nicht, uns anzurufen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

## HAUPTMERKMALE

- Chemikalienbeständig nach DIN 13442
- Hohe mechanische Beständigkeit (abrieb- und kratzfest)
- Keine Vergilbung
- Beste Haftungseigenschaften
- Einfache, ansatzfreie Verarbeitung
- Seidenmatt



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

## PRODUKTINFORMATION

<b>GLANZGRAD</b>	30 Seidenmatt
<b>APPLIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ mit 10 mm Polytex Rolle</li><li>▪ Pinsel für lösemittelhaltige Produkte</li></ul>
<b>GEBINDEGRÖSSEN</b>	5 Liter, 10 Liter
<b>MISCHVERHÄLTNIS</b>	5:1

## TROCKNUNGSZEITEN

<b>STAUBTROCKEN NACH</b>	1 - 2 Stunden
<b>ÜBERARBEITBAR NACH</b>	8 Stunden
<b>DURCHGETROCKNET NACH</b>	7 Tagen



## AUFBAUBERATUNG WOODFLOOR 6800

	PRODUKT	AUFTRAGSMENGE/SCHICHTDICKE
<b>GRUNDIERUNG</b>	RENO GRUND 3300-00 oder WOODFLOOR 6800	125 g/m <sup>2</sup> 150 g/m <sup>2</sup>
<b>ZWISCHENBESCHICHTUNG</b>	WOODFLOOR 6800	
<b>ZWISCHENSCHLIFF</b>	Korn 120-150	
<b>ÜBERLACKIERUNG</b>	WOODFLOOR 6800	150 g/m <sup>2</sup>

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 6800