

HYDROPUR COLOR 7515

WASSERVERDÜNNBARER 2K-DECKLACK

IDEAL FÜR PVC FENSTER & TÜREN

Der hochwertige Buntlack wurde speziell für den Einsatz auf PVC-Oberflächen für die Innen- und Aussenanwendung entwickelt. HYDROPUR COLOR 7515 überzeugt durch eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Lichtechtheit und Oberflächenfülle. Durch seine gute Beständigkeit sowie schnelle Trocknung ist er als Einschichtlack ideal für die Beschichtung von PVC-Fenster und Türen.

LACKIEREN STATT FOLIEREN

Im Gegenzug zur Folierung weist eine Lackierung vielerlei Vorteile auf, von der Flexibilität der Bezugsmenge bis hin zu ihren pflegeleichten Eigenschaften. Der Decklack haftet nicht nur auf PVC-Profilen und co-extrudierten Dichtungen sondern auch auf Mischbauweisen.

RUFEN SIE UNS AN

Ein Anruf bei Teknos Feyco ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von HYDROPUR 7515 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

Hohe Wetterbeständigkeit, Farbechtheit und Dauerelastizität

Auch als Strukturlack erhältlich

Ideal für PVC: für Innen und Aussen geeignet

Kratzer und Schäden leicht zu beheben

Kostengünstige Alternative zur Folie

Kundenspezifische Effektlacke und eigene Farbtonherstellung möglich



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

HYDROPUR COLOR 7515

WASSERVERDÜNNBARER 2K DECKLACK

FARBTÖNE	Hydropur 2K-Color 7515 (Pastelfarben) Hydropur 2K-Color 7516 (Struktur) Hydropur 2K-7590 (Klar- und Effektlacke)
GLANZGRAD	Seidenmatt, Seidenglanz
APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fließbecherpistole ▪ Airless-(Airmix) Spritzen
GEBINDEGRÖSSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lack: 5 KG, 10 KG ▪ Härter: 1 KG, 5 KG
MISCHVERHÄLTNIS	10:1

TROCKNUNGSZEITEN	
Staubtrocken nach	30 Minuten
Griffest nach	90 Minuten
Schleifbar nach	3 Stunden
Überarbeitbar nach	3 Stunden
Durchgetrocknet nach	24 Stunden

Anmerkung: chemisch belastbar nach 14 Tagen

AUFBAUBERATUNG

	MDF/HDF	AUFTRAGSMENGE/ SCHICHTDICKE
GRUNDIERUNG	HYDROFÜLLER 633350	1-2x 100-150 µm
ZWISCHENSCHLIFF	kein	
ÜBERLACKIERUNG	HYDROPUR 2K COLOR 7515	100-150 µm

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 7575

PRÜFUNGEN

- Hohe Wetterbeständigkeit bei einer Gesamtstrahlenbelastung von $\geq 10 \text{ GJ/m}^2$
- Erfüllt die VOC und Deco-Paint-Richtlinien von 2010
- Erfüllung Klimazone S (Verfahren 2)
- Kennzeichnungsfrei
- SKZ (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum) Prüfzeugnis nach DIN EN 513



WE MAKE THE WORLD LAST LONGER