



OWOHNEDUR 0040

WASSERVERDÜNNBARER 2K-POLYURETHANLACK

IDEAL FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND UMFELTFREUNDLICHE LACKIERUNGEN

OWOHNEDUR 0040 ist ein anfeuernder, farbloser, wasserverdünnter 2K-Polyurethanlack. Zudem ist er Grund- und Decklack in einem. Das Produkt wurde speziell für die Lackierung von anspruchsvollen Innenausbauten, wie z. B. Türen, Hotelzimmer, Küchenfronten, Büromöbel etc. entwickelt. OWOHNEDUR 0040 zeichnet sich vor allem durch seine gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien aus.

EMISSIONSARME LÖSUNG FÜR DEN INNENAUSBAU

Dank der hohen Füllkraft können damit «halbgeschlossenporige» Flächen beschichtet werden. Das System ist auch industriell auf Lackstrassen mit forcierter Trocknung einsetzbar.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von OWOHNEDUR 0040 oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln..

HAUPTMERKMALE

- Gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
- Gute Schleifbarkeit
- Sehr gute Anfeuerung (auch aufhellend: OWOHNEDUR 0044)
- Hohe Füllkraft
- Anwendbar auf gebleichten Hölzern



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION

- VERSIONEN**
- OWOHNEDUR 0040 = anfeuernd
 - OWOHNEDUR 0044 = aufhellend
- FARBEN**
- Transparent
- GLANZGRAD**
- Stumpfmatt 05, Seidenglanz 40
- APPLIKATION**
- Fließbecherpistole
 - Airless-(Airmix)-Spritzen
- GEBINDEGRÖSSEN**
- Lack: 5 und 25 Liter
 - Härter: 1 und 5 Liter
- HÄRTER**
- 5:1

TROCKNUNGSZEITEN

- STAUBTROCKEN NACH** 60 MINUTEN
- GRIFFEST NACH** 3-4 STUNDEN
- SCHLEIFBAR NACH** 6-8 STUNDEN
- ÜBERARBEITBAR NACH** 6-8 STUNDEN
- DURCHGETROCKNET NACH** 24 STUNDEN



AUFBAUBERATUNG OWOHNEDUR 0040

	HOLZUNTERGRUND ROH
BEIZEN	Eventuell Beizen
VORSCHLIFF	Korn 120-150
GRUNDIERUNG	OWOHNEDUR 0040
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 280-400
ÜBERLACKIERUNG	OWOHNEDUR 0040

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr.106