



# ROCKFLOOR 6500

VERNIS VITRIFICATEUR PU 2C POUR SOLS ANHYDRES ET EN CIMENT

## VITRIFICATION DE HAUTE QUALITÉ SUR PLACE

ROCKFLOOR 6500 est un vitrificateur PU bicomposant transparent appliqué sur place, à base de solvants. Grâce à l'excellente résistance chimique et mécanique, les sols anhydres et en ciment traités avec ROCKFLOOR 6500 bénéficient d'une protection optimale. En raison de la durée de séchage très courte, le sol peut être parcouru au bout de 60 minutes. On notera en particulier la combinaison unique de polyuréthane et de résine acrylique, qui ne présente pas non plus de jaunissement à long terme.

## DURABILITÉ

ROCKFLOOR 6500 convient aux clients exigeants, soucieux d'une durabilité maximale. ROCKFLOOR 6500 est particulièrement connu pour sa résistance à l'eau très chaude et à la vapeur, de même qu'à tous les spiritueux et produits chimiques ménagers courants.

## CONTACTEZ-NOUS

Appeler Teknos est un moyen rapide et simple pour obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de ROCKFLOOR 6500 ou d'autres produits de revêtement de Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haute résistance chimique et mécanique
- Pas de jaunissement
- Excellente longévité / durabilité
- Séchage très rapide



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*



**ROCKFLOOR PROTÈGE  
DURABLEMENT  
LES SOLS ANHYDRES  
ET EN CIMENT.**

## INFORMATION PRODUIT

- VERSIONS**      ■ ROCKFLOOR 6500
- COULEURS**     ■ Teinté sur demande
- DEGRÉ DE  
BRILLANCE**    ■ Mat mat 05  
                      ■ Mat 15  
                      ■ Mat satiné 25
- APPLICATION**   ■ Jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup> avec un rouleau  
                              Polytex de 10 mm
- CONDITIONNEMENT** ■ VERNIS: 10 et 20 litres  
                              ■ DURCISSEUR: 1 et 2 litres
- DURCISSEUR**    ■ 10:1

## TEMPS DE SÉCHAGE

- HORS POUSSIÈRE AU BOUT DE**      60 MINUTES
- RECOUVRABLE AU BOUT DE**          8 HEURES
- SÉCHAGE COMPLET AU BOUT DE**    7 JOURS



## CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE ROCKFLOOR 6500

	PRODUIT	QUANTITÉ APPLIQUÉE/EPAISSEUR DE COUCHE
<b>FOND ET RECOUVREMENT</b>	ROCKFLOOR 6500 1ère couche avec un rouleau Polytex de 10 mm 2e couche avec un rouleau de 4 à 10 mm	200-400 g/m <sup>2</sup> 120-180 g/m <sup>2</sup>
<b>PONÇAGE INTERMÉDIAIRE</b>	Grain 150 / patin vert (sia)	Ponçage
<b>RECOUVREMENT</b>	ROCKFLOOR 6500 3e couche avec un rouleau de 4 à 10 mm	100-120 g/m <sup>2</sup>

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 6500

