



SUPREMO KLARLACK 3990

VERNIS DE FOND ET DE FINITION BICOMPOSANT À SOLVANTS

LE COMPAGNON PARFAIT POUR L'AGENCEMENT INTÉRIEUR

Le vernis transparent PUR bicomposant s'utilise essentiellement dans l'agencement intérieur (meubles de cuisine, portes intérieures et aménagements de magasins), dans la fabrication de menuiserie générale pour l'obtention de surfaces de grande qualité. Grâce à son excellente adhérence, il convient particulièrement bien aux surfaces verticales.

IDÉAL POUR LES SURFACES VERNIES EN COULEUR

SUPREMO KLARLACK 3990 confère aux surfaces traitées un aspect élégant et agréables au toucher. En raison de sa mise en oeuvre facile sur des bois à pores ouverts ou fermés, c'est un excellent vernis de recouvrement pour des surfaces en couleurs. Grâce à sa résistance au peroxyde, il peut s'appliquer sur des bois blanchis.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de SUPREMO KLARLACK 3990 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service technique se tient volontiers à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Séchage très rapide
- Excellente adhérence
- Mise en oeuvre simple
- Bon effet intensifiant (également disponible effet éclaircissant - SUPREMO 2025)
- Applicable sur des bois blanchis au peroxyde
- Très bonne tenue sur des surfaces verticales



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.



INFORMATIONS PRODUITS

VERSIONS	■ SUPREMO KLARLACK 3990 ■ SUPREMO AUFHELLEND 2025
COULEUR	■ Transparente
DEGRÉ DE BRILLANCE	■ Mat Profond 02, Mat Profond 05, Mat15, Satiné 40, Satiné 50, Haut Brillant 90
APPLICATION	■ Pistolet à gravité ■ Pulvérisation Airless (Airmix)
CONDITIONNEMENT	■ Vernis: 5, 10 et 25 litres ■ Durcisseur: 1, 2.5 et 5 litres
RAPPORT DE MÉLANGE	10:1

DURÉES DU SÉCHAGE

HORS POUSSIÈRE	15 MINUTES
SEC AU TOUCHER	30 MINUTES
PONÇABLE APRÈS	3 HEURES
RECOUVRABLE APRÈS	3 HEURES
COMPLÈTEMENT SEC	10 JOURS

**SUPREMO KLARLACK
CRÉE DES SURFACES
DE HAUTE QUALITÉ
TANT SUR LE PLAN
TACTILE QU'OPTIQUE.**

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE SUPREMO KLARLACK 3990

	SUPPORT EN BOIS BRUT	PANNEAUX MDF
PONÇAGE PRÉLIMINAIRE	Grain 150-180	Grain 180-220
MORDANTS	MORDANÇAGE ÉVENTUEL	
COUCHE DE FOND	SUPREMO KLARLACK 3990	SUPREMO KLARLACK 3990
PONÇAGE INTERMÉDIAIRE	Grain 220-280	Grain 220-280
RECOUVREMENT	SUPREMO KLARLACK 3990	SUPREMO KLARLACK 3990

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 3990